

Solido (ICLA 111.21) S-S140H



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, alkid alapú PUR töltőalapozó.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt és zárt pórusú alkalmazásokhoz. A termék vízszintes alkalmazáshoz optimalizált.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	S-S140H
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	60 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	49.8 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	42.2 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1,0 ± 1%
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6202 (310.84)
	Alternatív térhálósítók	50% HPU 6204 (315.90)
	Hígítás	TPU 9303-S (910.73) lassú száradás TPU 9201-M (910.33) normál száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TPU 9201-M hozzáadásával	4 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	20-30	20-30	10-20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	15 - 17	15 - 17	25 - 30
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100 - 160	100 - 160	100 - 160
Műveletenként kiadósság (m2/l)	4-7	4-7	6-10

Száradási idő @ 20°C

porszáráz	30 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	12 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	20 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	20 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1