

AqualitColor AC-T450-30-BN00



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga, necaurspīdīga sedzošas krāsas sistēma uz akrilāta bāzes ar labu aizpildīšanas spēju. Pēc izvēles izmantojams kā vienkomenta vai divkomponentu produkts lielai noslodzei. Krāsu maisīšanas sistēma neskaitāmu krāsu toņu izveidei atbilstoši Sikkens, RAL, NCS utt. vai pēc sava parauga.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koksnes un kokmateriāli iekštelpās. Ideāli piemērots apdarei ar AqualitColor AC-IP360.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	AC-T450-30-BN00
Bundžas izmērs	18.4 kg 4.6 kg
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	60-90 atkarībā no krāsu toņa
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Šis produkts necietinātā stāvoklī satur maks. 95 g/l GOS. Šis produkts cietinātā stāvoklī satur maks. 117 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
AC-T450-30-BN00	pusspīdīga	30 ± 5

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	MDF - bez mitruma iedarbības	Apstrādāt ar AqualitColor AC- IP360 tik ilgi, līdz ir izveidojusies noslēgta, vienmērīga virsma. Grunts krāsas pēdējā slīpēšana ar graudainību P280 - P320.
	MDF - ar mitruma iedarbību	Apstrādāt ar AqualitColor AC- IP360 (cietināts) tik ilgi, līdz ir izveidojusies noslēgta, vienmērīga virsma. Grunts krāsas pēdējā slīpēšana ar graudainību P280 - P320.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana pēc izvēles	10% HWA 6000
	Atšķaidīšana	TWA 9000-F vai krāna ūdens
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums	līdz 4 stundām (divkomponentu apstrādes gadījumā)

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	5-10	0-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	30	50
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100-120	100-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	6-7	6-7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 40 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 4 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifiskāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-08 / 7