

Quantum Q-T235-03



Toote kirjeldus	
Kirjeldus	Kahekomponentne akrülaadibaasil PU läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel, täismatt.

Kasutusala	
Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Avatud ja suletud pooridega värvitud pealispinnad. Võib kasutada mitmekihilise lakina.

Toote andmed	
Toote kood	Q-T235-03
Mahuti suurus	20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	135 ± 10
Tahkete osakeste % põhilakis	23.3 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	23.9 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	0.96 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste		
Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
Q-T235-03	täismatt	3 ± 2

Aluspindade eeltöötlus		
	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetolm Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Valgendatud, heledad ning samuti heledaks peitsitud puidud	Kandke esmalt peale Quantumi eelpahte, nt Q-S130.
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Quantum täitekrundi, nt Q-IS160 või Q- S170 mitmekordset pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Quantum Q- IS160-ga massi vahekorras 5:1

Töötlemine	
	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid		
	Kõvastumine	20% of HPU 6301
	Lahjendamine	TPU 9302-M (910.17) normaalne kuivamine TPU 9202-S (910.15) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 2 tundi

Aplikatsioon			
Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130	
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Vedeldi lisamine (%)	50	50	50
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	14 - 16	14 - 16	14 - 16
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	90-120	120	90-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-10	7	8-11

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 10 minutist
puutekuiv	alates 25 minutist
lihvitav	alates 1 tunnist
transporditav	alates 4 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-06-08 / 7

Quantum

Kiirendatud kuivamine	
Ooteaeg ruumitemperatuuril	10 minutit
Kuumõhkkuivatus 40°C juures	20 minutit
Kuumõhkkuivatus 60°C juures	20 minutit
Jahutamine ruumitemperatuuril	10 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-06-08 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919