


## Quantum Q-T280-30



### Toote kirjeldus

**Kirjeldus** Kahekomponentne PU läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel, integreeritud valguskaitsega. See kaitseb heledaid puite päikesevalguse mõjul liiga kiire koltumise eest.

### Kasutusala

**Kirjeldus** Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Avatud ja suletud pooridega värvitud pealispinnad. Värvimine QuantumColor QC-T värvidega. Võib kasutada mitmekihilise lakina.

### Toote andmed

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Toote kood                            | Q-T280-30         |
| Mahuti suurus                         | 5l<br>20 l        |
| Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)        | 25 ± 2            |
| Säilivusaeg - suletud originaalmahuti | vähemalt 2 aastat |

### Läikeaste

|              |            |                    |
|--------------|------------|--------------------|
| Toote number | Läikeaste  | DIN 67530 60° nurk |
| Q-T280-30    | poolläikiv | 30 ± 2             |

### Aluspindade eeltöötlus

|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Töötlemata puitpinnad<br>Puidu astmeline lihvimine<br>Eemaldage hoolikalt<br>lihvetolm Suurepooriliste<br>puitude puhastamine<br>harjamise teel | P120, P150, P180                                                                                    |
|  | Peitsitud puitpinnad                                                                                                                            | enne peitsimist lihvida                                                                             |
|  | suletud pooridega<br>kattekihid                                                                                                                 | Sulgege poorid<br>Quantum täitekrundi,<br>nt Q-IS160 või Q- S170<br>mitmekordset<br>pealekandmisel. |
|  | Eksootilised /<br>komponendirikkad puidud<br>Puidud või MDF-plaadid<br>niisketes ruumides                                                       | Kruntimine Quantum Q-<br>IS160-ga massi<br>vahekorras 5:1                                           |
|  | QuantumColor QC-T<br>värvitud pealispinnad                                                                                                      | lakkige ilma<br>vahelihvimiseta 3 tunni<br>kuni maks. 8 tunni<br>möödumisel                         |

### Töötlemine

|  |                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Segage põhjalikult!                                                                     |
|  | Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". |

### Kõvendi Vedeldi Lisandid

|  |                                                 |                                                                  |
|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Kõvastumine                                     | 10% HPU 6300                                                     |
|  | Lahjendamine                                    | TPU 9300-F kiire<br>kuivamine<br>TPU 9301-S aeglane<br>kuivamine |
|  | Töötlemisaeg 20°C, 65%<br>relatiivne õhuniiskus | kuni 36 tundi                                                    |

### Aplikatsioon

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                       |           |           |
| Pihustusrõhk (baari)                  | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Düüsi läbimõõt (mm)                   | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Vedeldi lisamine (%)                  | 0-20      | 0-20      |
| Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)    | 20        | 20        |
| Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)  | 100-120   | 100-120   |
| Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l) | 6-8       | 6-8       |

### Kuivamisaeg @ 20°C

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| tolmukuiv     | alates 20 minutist |
| puutekuiv     | alates 1 tunnist   |
| transporditav | alates 12 tunnist  |
| lihvitav      | alates 2 tunnist   |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-24 / 4

## Quantum

| Katsestandardid                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul                                                                                                             |
|  | Toiduainete / plastmaterjalidega kokkupuutuvad käitusained ja esemed tuginedes standardile UNI EN 1186-5:2003                                                              |
|  | EN 1399 Vastupidav kokkupuutele suitsukonide ja põlevate sigarettidega.                                                                                                    |
|  | Äärmiselt kuumakindel, sobib seetõttu kasutamiseks gastronoomias. Võimalik on lühiajaline kuumuse mõju kuni 150°C ilma nähtavate jälgedeta.                                |
|  | EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon                                                                                                                              |
|  | DIN 53160 osa 1 ja 2 Sülje- ja higikindlus                                                                                                                                 |
|  | Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel. |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-24 / 4

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919