

Quantum

(ICLA 217.30.00)

Q-T236



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Lösningssmedelsspädbar, ljusäkta enkomponents-klarlack på akrylatbas. Produkten får en djup matt naturträyta utan accentuering Träet skyddas men ser fortsatt obehandlat ut.

Användningsområde	
Beskrivning	Många trämobler inomhus, som inte utsätts för större kemiska och mekaniska påfrestningar. Endast för öppenporiga lackeringar. Användbar som kombilack. Ej lämplig för applicering på färgade lacker.

Produktdata	
Produktkod	Q-T236
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	18 ± 2
Fasta ämnen i % grundlack	6 ± 1
Specific weight in kg/l at 20°C	ca 0,88
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
Q-T236	extramatt	0-2

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätytor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Förtunnare	inte nödvändigt

Applicering		
		
Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	16-20	16-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-120	100-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	8-10	8-10

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 20 minuter
klibbfri	från 40 minuter
hanterbar	från 12 timmar
slipbar	från 1 timme

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fräntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-24 / 4