
# EasyfitColor
(ICLA 250.52.15/01)
# EC-T430-15



| Popis výrobku | |
|---|---|
| Popis | Jednokomponentní, rozpouštědlem ředitelný, bíle pigmentovaný, barevný lak na nitrocelulózové bázi. |

| Oblast použití | |
|---|---|
| Popis | Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. |

| Údaje o výrobku | |
|---|---|
| Kód produktu | EC-T430-15 |
| Velikost balení | 20 kg |
| Viskozita při dodání DIN 4 mm | 70 ± 10 |
| Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu | min. 2 roky |

| Stupně lesku | | |
|---|---|---|
| Číslo produktu | Stupeň lesku | DIN 67530 60° úhel |
| EC-T430-15 | hedvábně lesklý | 35 ± 2 |

| Předběžná úprava podkladů | | |
|---|---|---|
|  | Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva | P120, P150, P180 |
| | Nátěry s uzavřenými póry | Póry uzavřete vícenásobným nanášením plnícího základu řady Easyfit. |
| | Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky | Předtím izolovat s Quantum Q- IS160 nebo Solido S-IS130. |

| Zpracování | |
|---|---|
|  | Důkladně zamíchejte! |
|  | Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte. |

| Tvrdidlo Ředidlo Přísady | | |
|---|---|---|
|  | Ředidlo | TNC 9102-F (950.02) rychlé schnutí |

| Aplikování | | | |
|---|---|---|---|
| Tlak pro stříkání (bar) | 1.5-3.0 | 110-130 | |
| Velikost trysky (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 | |
| Přidání ředidla (%) | 15 - 40 | 15 - 40 | 15-30 |
| Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.) | 13 - 18 | 13 - 18 | 18-20 |
| Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2) | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Vydatnost (m2/l) | 5 -7 | 5 -7 | 6-8 |

| Doby schnutí @ 20°C | |
|---|---|
| Úplně suchý | od 15 minut |
| Pevný na dotyk | od 50 minut |
| Možnost přepravy | od 12 hodin |

| Nucené sušení | |
|---|---|
| Čekací doba při teplotě interiéru | 20 minut |
| Sušení horkým vzduchem při 40°C | 20 minut |
| Sušení horkým vzduchem při 60°C | 20 minutes |
| Ochladit při teplotě interiéru | 20 minut |

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-16 / 5

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood



AN_20450_060919