


Renova R-T210-35



Produkta apraksts

Apraksts	Ar šķīdinātāju atšķaidāma vienkomponenta poliuretāna caurspīdīga laka ar patstāvīgu šķērssaistīšanās spēju. Īpaši augsta mehāniskā un ķīmiskā izturība.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	R-T210-35
Bundžas izmērs	2.5 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	30 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi
pēc atvēršanas	apm. 2 mēneši

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
R-T210-35	pusspīdīga	35 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180
	Beicētas koka virsmas	pirms beicēšanas noslīpēt
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalīšanas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Iepriekš veikt izolēšanu ar Quantum Q-IS160 vai Solido S-IS130.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	nav nepieciešams, pateicoties vienkomponenta variantam ar patstāvīgu šķērssaistīšanās spēju
	Atšķaidīšana	TPU 9300-F ātra žūšana TPU 9301-S lēna žūšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	apm. 2 mēneši pēc pirmās atvēršanas atvērtā stāvoklī aptuveni 8 stundas

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	10-20		10-20
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	20	30	20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100-120	120	100-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	8-10	8	8-10

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 30 minūtēm
pieskāriensauss	no 2 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām
slīpējams	no 6 stundām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Renova

Testēšanas standarti



DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919