


Solido S-IS130



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Dviejų komponentų, skiedžiamas tirpikliu, izoliuojantis poliuretano lakas alkidų pagrindu. Labai geras turinčios daug ekstraktų, egzotiškos medienos ir MDF izoliavimas. Gaminį galima naudoti kaip kelių sluoksnių laką.
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Specialiai pritaikytas egzotiškai, turinčiai daug ekstraktų medienai ir MDF.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	S-IS130
Talpyklos dydis	20 l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	12 ± 2
Kietosios dalelės %, bazė	21.9 ± 1
Kietosios dalelės %, įskaitant standart. kietiklius	24.8 ± 1
Specialus svoris kg/l, esant 20 °C	0,93 ± 1%
Galiojimo trukmė - uždaryta originali tara	maž. 2 metai

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
S-IS130	blizgus	80 ± 2

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai	P120, P150, P180
	Beicuotos medienos paviršiai	prieš beicuojant šlifuoti
	Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena Mediena arba MDF drėgnose patalpose	Labai daug ekstraktų turinčią, alyvuotą medieną, pvz., tikmedį po medienos šlifavimo pirmiausia nuplauti skiedikliu TPU 9300-F pagal medienos tekstūrą, naudojant nesipūkuojančią šluostę.

Paruošimas

	Gerai išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas	50% HPU 6201
	Skiedimas	TPU 9300-F greitai džiuonantis TPU 9301-S lėto džiuonimo
	Gyvybingumas	iki 8 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Purkštuko dydis (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	12	12
Užnešamas kiekis (g/m ²)	100-120	100-120
Padengiamas plotas (m ² /l)	7-9	7-9

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	at least 1 hour
sausas paliesti	nuo 3 valandų
paruoštas transportuoti	nuo 12 valandų
slifuojamas	nuo 5 valandų

Tyrimų standartai

	DIN 68861/1B Baldų paviršių cheminė apkrova
	EN 71-3 Tirpių sunkiųjų metalų migracija
	Mažai degus pagal Direktyva dėl laivų įrenginių MED 2014/90/ES.

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimui. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepadėtinome gaminio specialiu savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-26 / 5