


Renova R-T210-15



Termékleírás

Leírás Egykomponensű, térhálósodó, oldószerrel hígítható PUR szintelen lakk. Rendkívüli mechanikai és vegyi ellenállóképesség.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor.

Termékadatok

Termékkód	R-T210-15
Kiszerezés	2.5 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	30 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év
felbontás után	kb. 2 hónap

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
R-T210-15	selyemfényű	15 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy Solido S-IS130-cal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	nem szükséges, mivel 1 komponensű térhálósodó
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő	felbontás után kb. 2 hónap nyitva kb. 8 óra

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	10-20		10-20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	20	30	20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-120	120	100-120
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	8-10	8	8-10

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	6 óra elteltével

Vizsgálati szabványok

	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
--	--

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1