DURACID T260

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIA
Chemoutwardzalny

RODZAJ PRODUKTU
Lakier nawierzchniowy

OPIS PRODUKTU
Quick drying 2K solventborne topcoat with a formaldehyde-free formula.

- quick drying
- aromatic < 1%
- formaldehyde-free
- moderate yellowing



KOLOR
Bezbarwny

DT260 - 20 L

OKRES PRZECHOWYWANIA
24 miesięcy w
oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Pomiędzy 15 a 25°C w czystym i suchym miejscu.

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH
Połysk 10: ok. 44% wagowo. Połysk 30: ok. 33% wagowo

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)
Połysk 10: ok. 1,00 kg/l
Połysk 30: ok. 0,96 kg/l

LEPKOŚĆ HANDLOWA
Połysk 10: ok. 80-100 s DIN Cup 4 @ 23 °C.Połysk 30: ok. 55s DIN Cup 4 @ 23 °C.

TEMPERATURA APLIKACJI
Pomiędzy 20-25 °C dla substratu, powietrza i materiału przy ok. 55% W.W.

UTWARDZACZ
HAC6404 10:0,5 objętościowo

ROZCIEŃCZANIE
TAC9400-M; TAC9402-S

METODA APLIKACJI
Aplikacja natryskiem airmix/airless, aplikacja natryskiem wysoko/niskociśnieniowym, polewarka

APLIKACJA

Lepkość robocza DIN 4 (s)	15-40s DIN4@20°C	15-40s DIN cup 4 @20°C	15-40s DIN cup 4 @20°C
Grubość warstwy (g/m²)	Maks.2 x 110 g/m² mokrego filmu	Maks. 2x110g/m² mokrego filmu	Maks. 2x110g/m² mokrego filmu

CZAS SCHNIĘCIA @ 20˚C

Szlifowalny	Przynajmniej 1 godzina
Sztaplowalny	Przynajmniej 3 godziny

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-06-28 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel