

SOLIDO COLOR P340H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

PU Alquídico


TIPO DE PRODUCTO

Primer

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación flexible blanca 2K, PU alquídico, base disolvente y de alta elasticidad, con excelente poder cubriente, especialmente formulada para aplicación horizontal, que produce una superficie lisa.

- buena capacidad de relleno
- flexibilidad muy alta (hasta en capas muy gruesas)
- poros cerrados
- especial para uso en horizontal
- amarillamiento moderado

**COLOR**

Blanco

20 KG

VIDA ÚTIL

24 meses

CONTENIDO SOLIDO

77,8 ± 1

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1,54 ± 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

seg. 60 ± 10 seg. DIN 8 mm

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

	Superficies de madera en bruto.	P120, P150, P180
	Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Madera o MDF en cuartos húmedos	Pre-tratar con Solido SIS130

ENDURECEDOR (EN PESO)

HPU6210	30%	hasta 2h
---------	-----	----------

DILUIR

TPU9201-M

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación por pulverización airmix/airless, aplicación por pulverización de alta/baja presión

APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamaño de boquilla (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluyente a añadir (%)	20-35	20-35
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	14-18	14-18
Grosor de la Capa (g/m ²)	150-200	150-200

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Seco al polvo	Al menos 15 minutos
Seco al tacto	Al menos 1 horas
Lijable	Al menos 18 horas

AkzoNobel