

QuantumColor QC-LOP340



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Muudab Quantum / QuantumColor seeria 2K-PU lahustisisaldusega tooted suure kattevõimega 2K-PU kruntkihiks. On samuti mõeldud kindla värvitooniga 2K-PU kruntkihi saamiseks.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks. Niisketes ruumides olevate MDF-plaatide ja arvukate koostisainetega puitude katmiseks soovitame kasutada QuantumColor QC-IP350.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	QC-LOP340
Mahuti suurus	10 kg 20 kg mahutis
Tarneviskoossus	pastoosne
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetoim Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või QuantumColor Q- IP350-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".
	Quantum / QuantumColor seeria 2K- PU kõvastumata lakijääke võib kuni ülemise märgistuseni koguda QC-LOP340 eeltäidetud originaalmahutisse. Ülemise märgistuseni jõudmisel segage põhjalikult, lisage valmis segule kõvendi ja kandke segu pinnale.
	Täitke QC-LOP340 eeltäidetud originaalmahuti kuni ülemise märgistuseni QuantumColor QC-T460 soovitud värvitooniga või eemaldage soovitud kogus QC-LOP340 ja segage hoolikalt vahekorras 1:1 QuantumColor QC-T460-värvitooniga. Valmissegule tuleb lisada kõvendi ning seejärel kanda töödeldavale pinnale.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Valmissegule kõvastumine	15% HPU 6300 mahu järgi
	Segu QC-LOP340 koos Quantum / QuantumColor lakijääkidega.	1 osa QC-LOP340 + 1 osa kõvendamata 2K-PU lakki
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

QuantumColor

Aplikatsioon		
		
Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Vedeldi lisamine (%)	vastavalt vajadusele	vastavalt vajadusele
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	varieerub vastavalt segule	varieerub vastavalt segule
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	120-200	120-200
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	4-7	4-7

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 2 tunnist
lihvitav	alates 6 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 9