

# POLYDUR T250

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TECNOLOGIA

Poliéster

## TIPO DE PRODUTO

Acabamento

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento 3K de alto brilho à base de solvente para sistemas de revestimento de poros fechados. As superfícies curadas são resistentes a arranhões e abrasão, bem como resistentes a uma variedade de solventes.



## COR

Trasparente

20 L

## VALIDADE

4 meses

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

## CONTEÚDO DE SÓLIDOS

88.6% ± 1%

## DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,06 +/- 1%

## VISCOSIDADE DE ENTREGA

25 ± 3 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



Itens de madeira maciça, folheados ou MDF revestidos com um selante POLYDUR lixado

P180,  
P240,  
P320

## ENDURECEDOR (EM PESO)

HUP6500	2%	até 30 minutos quando adicionado 20% de TPU9500-F	Catalisante
AUP6571	2%		Acelerante

## DILUIÇÃO

TUP9500-F

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola

## APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0
Solvente a ser adicionado (%)	20
Espessura da camada (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup> (superfície vertical); 200 g/m <sup>2</sup> (superfície horizontal)

## TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 90 minutos
Empilhável	Pelo menos 24 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-02-26 / 2

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.  
[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

**AkzoNobel**