

# SOLIDO S150H

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TÉCNOLOGIA

PU Álquidico

## TIPO DE PRODUCTO

Fondo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo base disolvente 2K transparente con buenas propiedades de transparencia, reactividad y lijado.

- buena transparencia
- buena reactividad
- buenas propiedades de lijado



## COLOR

Transparente

20 L

## VIDA ÚTIL

18 meses

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

## CONTENIDO SOLIDO

49.2 ± 1%

## DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0,99 +/- 1%

## VISSCOSIDAD DE ENTREGA

45 ± 5 DIN COPA 4mm

## PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

|  |                                 |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Superficies de madera en bruto. | En composiciones con la imprimación aislante QuantumColor QC-IP350. Lijado final de la imprimación con grano P280 - P320. |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENDURECEDOR (EN PESO)

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| HPU6202 | 50% | hasta 2h |
|---------|-----|----------|

## DILUIR

TPU9203-F / TPU9201-M

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación con pistola airmix/airless, aplicación con pistola de alta/baja presión, cortina

## APLICACIÓN

| Presión de pulverización (bar)           | 1.5 - 3.0 | 110 - 130   |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Tamaño de boquilla (mm)                  | 1.6 - 2.0 | 0.23 - 0.28 |           |
| Diluyente a añadir (%)                   | 30        | 30          | 30        |
| Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.) | 15 - 17   | 15-17       | 17-19     |
| Grosor de la Capa (g/m²)                 | 100 - 140 | 100 - 140   | 100 - 140 |

## TIEMPO DE SECADO @ 20°C

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Seco al polvo | Al menos 30 minutos |
| Seco al tacto | Al menos 50 minutos |
| Lijable       | Al menos 12 horas   |