

AQUALIT COLOR IP360

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

Base Agua

TIPO DE PRODUCTO

Primer

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación blanca de alto relleno y base agua que se puede utilizar como 1K o 2K. Cuando se utiliza como 2K, el producto puede emplearse en habitaciones húmedas gracias a sus excelentes propiedades aislantes. Además, cuando se usa como 2K, se puede acabar con productos base disolvente de las gamas Quantum y Solido.

- alta capacidad de relleno, especialmente en bordes de MDF
- puede usarse con uno o dos componentes (dos componentes aportarán unas excelentes propiedades aislantes a los componentes de madera y permitirá usarlo en espacios húmedos)
- cuando se emplea como 2K: promotor de adhesión para multitud de plásticos y metales
- resistente a la luz



COLOR

Blanco

5 KG
20 KG

VIDA ÚTIL

12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

54.9% ± 1%

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1,40 +/- 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

140 ± 5

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

	Superficies de madera en bruto. Lijado graduado de madera. Retire con cuidado el polvo de lijado. La madera de poro grueso debe cepillarse	P120, P150, P180
	Los tableros de láminas de plástico (p. ej., HPL o melamina resina) deben lijarse a fondo. Imprimación Las placas de aluminio deben estar limpias y sin grasa ni silicona.	P320 / P400
	Los metales deben desengrasarse primero con un disolvente limpio como TPU 9300-F y luego lijarse ligeramente con una lija fina. Los plásticos deben limpiarse y lijarse ligeramente con una esponja abrasiva o una almohadilla para lijar. Como promotor de adherencia, el producto sólo puede aplicarse endurecido como producto de dos componentes. En general, el aplicador tiene que comprobar las propiedades de adherencia.	P400, P600

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 20-25 °C para sustrato, aire y material a aprox. 55 % H.R.

ENDURECEDOR (EN PESO)

HWA 6000	10% en peso / 15% en volumen	hasta 4h	Catalización opcional
----------	------------------------------	----------	-----------------------

DILUIR

agua del grifo

AkzoNobel

AQUALIT COLOR IP360

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación por pulverización airmix/airless, aplicación por pulverización de alta/baja presión

APLICACIÓN

		
Presión de pulverización (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamaño de boquilla (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluyente a añadir (%)	Un componente: 0-5% Dos componentes: 5-10%	5 - 10
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	100-140	120-140
Grosor de la Capa (g/m²)	120-300	120-300

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Seco al polvo	Al menos 30 minutos
Seco al tacto	Al menos 2 horas
Lijable	Al menos 6 horas

AkzoNobel