

CETOL® WF 771

5188-018451-XXX

sikkens

WOOD COATINGS



Produktbeskrivning

Vattenburen, transparent, matt, primer, mellanstryknings- och topplack, för träkonstruktioner med oljefinishkaraktär. Används i ett treskiktssystem, interiört och exteriört. - öppna porer - hög vattenångepermeabilitet - bra UV-skydd - uppfyller DIN EN 71 del 3 "Leksaker - Säkerhetsregler"

Kulör

Laserande kulörer t ex.från Joinery Colour Collection. Alla lasyrkulörer kan blandas med varandra. Den visuella upplevelsen av de enskilda lasyrtonerna varierar beroende på underlag och skiktjocklek, och av detta skäl ska man göra tester innan applicering. Medelstarka till starkt pigmenterade lasyrtoner ger bättre väderbeständighet än mindre pigmenterade lasyrtoner. Färglösa system är inte anpassade för utomhusbruk. Hos hartshaltigt trä, som ek, lärkträd eller tropiska träslag, kan missfärgningar uppstå dessa uppträder delvis först vid exponering.

Glansgrad

Matt

Bindemedelstyp

Akrylalkydharts-kombination

Pigmentbas

Ljusäkta, väderbeständiga pigment

Densitet

Ca 1,00 - 1,03 kg/l

Förpackning

5188-018451-030 - 2.5 L
5188-018451-100 - 10 L
5188-018451-650 - 120 L

Bearbetning

Doppning, sköljning, strykning Brädmålningsmaskin, Vakumat

Förbrukning

80 - 150 ml/m², beroende på appliceringsmetod, typ och absorptionsegenskaper hos trämaterial (exakt värde måste bestämmas genom provapplicering)
Efter appliceringen får inget överskottsmaterial finnas kvar på ytan.

Förtunnare

Redo att använda. Späd inte

Appliceringstemperatur

15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.

Torktid

Torkning vid :	Normalklimat: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet	Forcerad vid 40 °C
Dammtorka	ca 30 minuter	ca 30 minuter
Slipbar	ca 4 timmar	ca 60 minuter
Bearbetningsbar	ca 4 - 6 timmar	ca 1 - 2 timmar

Torkning

Materialets torkningsprocess beror på den applicerade mängden och kan förlängas vid användning av trämaterial med högt hartsinnehåll eller vid torkning i fuktiga/kalla förhållanden. Vid torkning måste man ständigt se till att temperaturen och ventileringen är den rätta. Om torkförhållandena inte är tillräckliga kan kvaliteten försämrats.

Verktögsrengöring

Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov med vanligt diskmedel eller med ST 830.

Lagring

Hållbarheten (MHD) i original förpackning är 2 år; lagringstemperatur +5 - +30°C. Produkten kan fortfarande användas efter den angivna sista förbrukningsdagen, men produkttegenskaperna kan skilja sig från dem hos "fräsch" material. Därför skall extra uppmärksamhet iaktas vid applicering av utgångna material. Öppnade burkar måste förslutas väl. Förvaras svalt men frostfritt.

Avfall

Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 12.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internet-sida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-11-25 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

AN_20450_060919

CETOL® WF 771

sikkens
WOOD COATINGS

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt
91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner
» Säkerhetsdatablad

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen.
Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp
bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l
(2010). Denna produkt innehåller max. 50 g/l VOC.

Bestrykningsrekommendation

För att bevara kulören kan det, beroende på
väderförhållanden, vara nödvändigt att årligen bättra på
målningen med WF 771. Om detta inte sker kommer träet
att grånas på naturlig väg.

Generella instruktioner

Träets fuktighet vid användning av Sikkens produkter ska
ligga mellan 12 % och 15 %. Valet av trä, konstruktionen
och de applicerade skiktjocklekarna måste uppfylla de
aktuella tekniska normerna. Alla horisontella ytor måste
vara avfasade med 15°, och alla kanter måste uppvisa en
krökning med en radie på minst 2 mm. Fogar och öppet
ändträ måste förseglas för att förhindra att vatten tränger
in i konstruktionen. Underlaget måste vara torrt och fritt
från damm och fett. Valet och användningen av
beläggningen, speciellt färgtonen, ska också observeras.
Mörktonade beläggningar kan utomhus leda till en förhöjd
yttemperatur (upp till 80 °C).

För användning i tekniska industriella sammanhang.
Uteslutande för godkända Sikkens Wood Coatings
systemrekommendationer.

Systemuppbyggnad : Begränsat dimensionsstabila resp. ej dimensionsstabila träkomponenter

Impregnering	Cetol WP 540 Använd inte BPD-produkter ovanpå varandra. Cetol WP 567 BPD
Grundlackering	Cetol WF 771
Mellanlack	Cetol WF 771
Toppfärg	Cetol WF 771

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-11-25 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel

AN_20450_060919