

Solido

(ICLA 211.57.15)

S-T230-15



Περιγραφή προϊόντος	
Περιγραφή	Two-pack, solvent-thinnable, clear PU topcoat based on alkyd. The product is suitable for parquet flooring production

Πεδίο εφαρμογής	
Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Ενδείκνυται άριστα για αντικείμενα, τα οποία πρέπει να αποκτήσουν υψηλή μηχανική αντοχή, όπως π.χ. γραφεία, ή επιφάνειες εργασίας. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λάκα πολλαπλών στρώσεων και ως τελευταία επίστρωση.

Δεδομένα προϊόντος	
Κωδικός προϊόντος	S-T230-15
Μέγεθος δοχείου	5l 20 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	28 - 42
Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπακνωμένου βερνικιού	41.2 ± 1
Ειδικό βάρος σε kg/l στους 20°C	0.99 ± 1%
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Βαθμός λάμψης		
Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
S-T230-15	satiné-mat	45 ± 2

Προετοιμασία των υποστρωμάτων		
	επιστρώσεις με ανοιχτούς πόρους	Αστάρωμα με κατάλληλο σφραγιστικό της σειράς Solido.
	επιστρώσεις κλειστών πόρων	Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές σφραγιστικό της σειράς Solido.
	εξωτικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλου, ή MDF σε υγρούς χώρους	Αστάρωμα με Solido S-IS130

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2022-06-30 / 5

Επεξεργασία	
	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά".

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά		
	Σκλήρυνση	100% HPU 6215 (315.10)
	Αραίωση	TPU 9303-S (910.73) αργό στέγνωμα
	Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα με προσθήκη 10% TPU 9303-S	έως 4 ώρες

Εφαρμογή		
Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Προσθήκη αραιωτικού (%)	10-20	10-20
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	14 - 16	14 - 16
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	110 - 140	110 - 140
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C	
Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 30 λεπτά
ξηρό στην αφή	από 1 ώρα
Με δυνατότητα λείανσης	από 6 ώρες
στοιβαζόμενο	από 24 ώρες

Ειδικές οδηγίες	
Product with 50% of hardener wont be suitable for parquet flooring . Furthermore, the gloss level will be reduced.	