



Produktbeskrivelse		
Beskrivelse	Multifunktionel, hvidpigmenteret allround 2 komponent PUR primer med en ekstremt glat overfladefinish. ● nem at bruge - perfekt til masseproduktion ● hurtigt tørrende (slibbar efter fire timer) ● god fyldighed ● kan påføres MDF uden isolering ● gode isolerende egenskaber	
Anvendelsesområde		
Beskrivelse	Næsten alle interior træmøbler. Til dækkende maling af træ og træmaterialer, massivt og finert træ og MDF. Produktet kan også bruges til isolering af MDF i vådrum.	
Produktdata		
Produktkode	AF	
Pakningsstørrelse	25 kg	
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	95 ± 5	
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 2 år	
Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer	Påfør Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF.
Forarbejdning		
	Rør godt op!	
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".	
Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	10% PUR 5085
	Fortynding	S 9004 normal tørring S 9029 langsom tørring
	Forarbejdningstid	op til 8 timer

Påføring		
		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Fortyndertilsætning (%)	0-20	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	30-40	40 - 70
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	120-200	120-200
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	4-7	4-7
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	200	200
Tørretid @ 20°C		
støvtør	fra 30 minutter	
berøringstør	fra 1 time	
kan slibes	fra 4 timer	
Efterbehandling		
Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Når det ønskede fillerresultat er nået, er det muligt at foretage en videre belægning med Wigranit® farvede laksystemer efter slibning.		
Prøvningsstandarder		
	Svært brændbar i henhold til direktiv om skibsudstyr MED 2014/90/EU.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-06-24 / 15