

Unocryl Fondo a un componente UC-PG



Caratteristiche	
Caratteristiche	Fondo diluibile in acqua, a un componente per il trattamento del parquet in vista del successivo rivestimento con le apposite vernici Unocryl a un componente UC-P 8, 9 o Duocryl PUR DC-P 8, 9 a due componenti. Il prodotto riduce l'incollatura laterale del pavimento in parquet ed è quindi particolarmente raccomandato per la mano di fondo.
Campo d'impiego	
Descrizione	Il prodotto è adatto per tutti i comuni tipi di parquet in legno e per il sughero.
Dati del prodotto	
Codice prodotto	UC-PG
Dimensione della confezione	1 l 5l
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	20 ± 2
Direttiva COV Valore-limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Questo prodotto contiene mass. 90 g/l COV.
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno
Preparazione dei sottofondi	
	Graduare la carteggiatura dei pavimenti in legno grezzi a seconda del tipo di legno e di posa. P80 fino a mass. P120
Legni esotici / ricchi di componenti	Isolare preventivamente con fondo riempiente e isolante Duocryl PUR DC-FI a due componenti a base d'acqua.
Lavorazione	
	Mescolare vigorosamente!
	Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce "Induritori Diluenti Additivi". Usare un rullo di applicazione specifico per parquet. Versare il prodotto in una vasca di tintura e non spargerlo mai direttamente sul pavimento.
Induritori Diluenti Additivi	
	Diluizione non necessario all'occorrenza Acqua del rubinetto
Applicazione	
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	20
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m ²)	70-125
Resa (m ² /l)	8-15
Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	minimo 40 minuti
Fuori tatto	almeno 90 min.
Carteggiabile	minimo 4 ore
Trattamento successivo	
Dopo aver lasciato essiccare a sufficienza, lavorare con una carteggiatrice a disco con mole di grana P 150. Dopodiché applicare una seconda passata di vernice per parquet Unocryl UC-P 8, 9 a base d'acqua a un componente o Duocryl PUR DC-P 8, 9 a base d'acqua a due componenti.	
Norme di controllo	
	Certificato generico dell'autorità di controllo sull'ininfiammabilità a norma DIN 4102/B1 di pannelli di truciolato ininfiammabili collaudati B1, anche impiallacciati.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2021-07-13 / 5