

SolidoColor

(ICLA 210.03.25/01)

SC-T430H-25



Produktbeskrivelse

Beskrivelse To-komponent, løsemiddelfortynnbar hvit PU pigmentert toppstrøk på alkydbasis.

Bruksområde

Beskrivelse Nesten alle tremøbler innendørs. Produktet er optimalisert for påføring på horisontale flater. Perfekt egnet på fyllere i SolidoColor- eller QuantumColor- serien.

Produktdata

Produktkode	SC-T430H-25
Pakking størrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	70 ± 10
Faststoff i % baseprodukt	64.0 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	51.2 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1.35 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
SC-T430H-25	silkematt	25 ± 2

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	På toppen av Solido S-IS130 og en fyller fra SolidoColor- serien. Eller på toppen av sperrefyller QuantumColor QC-IP350. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.
	Tresorter og trematerialer MDF - uten fuktpåvirkning	Forbehandles med en fyller fra SolidoColor- eller QuantumColor- serien. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herdning	50% HPU 6212 (310.51) etter vekt 65% HPU 6212 (310.51) etter volum
	Alternativ herder	50% HPU 6205 (310.70) etter vekt
	Fortynning	TPU 9302-M (910.17) normal tørking TPU 9203-F (910.01) hurtig tørking
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	inntil 3 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130	
Dysestørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tynnertilsetning (%)	5 - 40	5 - 40	20-30
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	14 - 16	14 - 16	20-30
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Dekkeve (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 15 minutter
berøringstørr	etter 45 minutter
transportklar	etter 12 timer
slipbar	etter 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

SolidoColor

(ICLA 210.03.25/01)

Forsert tørking

Hviletid ved romtemperatur	10 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	30 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2