

Solido
(ICLA 211.27.30)
S-T240V-30



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Tvåkomponentig, alkydbaserad PU klarlack, spädbar med lösningsmedel.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. Lackering vid öppna eller slutna porer. Produkten har optimerats för vertikal applicering. Produkten rekommenderas för slutbeströkning på en sealer från Solido-serien.

Produktdata	
Produktkod	S-T240V-30
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	120 ± 10
Fasta ämnen i % grundlack	49.1 ± 1
Fasta ämnen i % inkl. standardhärdare	41.1 ± 1
Specific weight in kg/l at 20°C	1.01 ± 1%
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
S-T240V-30	halvmatt	30 ± 2

Förbehandling av underlag		
	öppenporiga beläggningar	Grundmåla med lämplig sealer från Solido-serien.
	beläggningar med slutna porer	Slut porerna genom flera påstrykningar med sealer från Solido-serien.
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Grundmåla med Solido S-IS130

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Alternativa härdare	50% HPU 6204 (315.90) högre andel fasta partiklar 50% HPU 6202 (310.42) kortare brukstid 50% HPU 6206 (310.42) gulnar kraftigare lägre glansgrad
	Förtunnare	TPU 9302-M (910.17) normal tork TPU 9304-S (910.73) långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet vid tillsättning av 30% TPU 9302-M	upp till 5 timmar

Applicering		
Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tillsättning av förtunnare (%)	30	30
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	14 - 16	14 - 16
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	110-130	110-130
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 -7	5 -7

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2023-04-20 / 5

Solido

(ICLA 211.27.30)

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 20 minuter
klibbfri	från 1 timme
slipbar	från 2 timmar
hanterbar	från 4 timmar

Forcertorkning

Vilotid vid rumstemperatur	10 minuter
Varmluftstorkning vid 40 °C	30 minuter
Varmluftstorkning vid 60 °C	30 minuter
Låt svalna i rumstemperatur	10 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2023-04-20 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919