

Speed SP-T290-90



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Negeltonuojantis 3 komponentų labai blizgus skaidrus lakas akrilato pagrindu, pasižymintis labai greitu kietėjimu ir labai dideliu sausojo likučio kiekiu. Gaminys yra negeltonuojantis, kietėja veikiamas ultravioletinių spindulių (švitinimo lauko ar saulės spindulių). Šiam gaminiui reikalinga speciali įranga. Pasiteiraukite atsakingo „AkzoNobel“ specialisto-konsultanto.
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Gaminys yra specialiai sukurtas taurioms, uždarytų porų, skaisčioms medienos dangoms.
--------------	--

Gaminio duomenys

Prekės kodas	SP-T290-90
Talpyklos dydis	5l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	17 sec. ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 2 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/j kat.): 500g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 345 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis
SP-T290-90	labai blizgus

Pagrindo paruošimas

	Su „Speed SP-PF190“ paruošti paviršiai.	P240 / P320
	Dažyti paviršiai „QuantumColor QC-T460-spalva“	Užnešti per 3-6 valandas be šlifavimo. Žr. specialias nuorodas.

Paruošimas

	Gera išmaišyti! Būtina ypatingą dėmesį atkreipti į tikslų pridedamą aktyviktį kiekį.
	Gaminį užneškite griežtai laikydamiesi visų parametrų, pvz., purkštuko dydžio, slėgio, atstumo, užnešimo kiekio ir pan.
	Apdorojimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kad būtų išvengta ankstyvo sukietėjimo.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas Aktyvinimas	pagal svorį: 100 dalių SP-T290-90 100 dalių kietiklio HSP 1 2 dalys aktyviktio ASP 2 pagal tūrį: 100 dalių SP-T290-90 100 dalių kietiklio HSP 1 2,5 dalys aktyviktio ASP 2
	Skiedimas	
	Gyvybingumas	iki 8 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	2.5-3.0
Purkštuko dydis (mm)	1,0-1,6
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	17 ± 2
Užnešamas kiekis (g/m2)	80-120
Padengiamas plotas (m2/l)	7 - 10

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Speed

Tempo di essiccazione @ 20°C	
poliruojamas	nuo 2 valandų Rekomenduojama nuo 12 valandų iki 5 dienų
Garavimo laikas pagal užsakymą	nuo 10 minučių
Švitinimo laikas su švitinimo lauku	nuo 10 minučių
Ramybės laikotarpis prieš tolesnį apdorojimą	nuo 10 minučių

Tyrimų standartai	
	DIN 68861/1B Baldų paviršių cheminė apkrova
	Atsparumas dilimui pagal DIN 68861, 2 dalį
	EN 71-3 Tirpių sunkiųjų metalų migracija
	Bendrasis statybos priežiūros institucijų suteiktas mažo degumo pagal DIN 4102/B1 patikrinimo sertifikatas, naudojant mažai degias, B1 patikrintas medienos plokštes, taip pat – faneruotas.
	Mažai degus pagal Direktyva dėl laivų įrenginių MED 2014/90/ES.
	Reikalavimai, taikomi virtuvės baldų paviršiui pagal DIN 68930, atsižvelgiant į atsparumą temperatūros kaitai.
	Toksiškumo kontrolė – mažai teršalų išmetančio lakavimo ženklas

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919