


Speed SP-PF190



Produkta apraksts

Apraksts	Divkomponentu poru špaktele caurspīdīgai koka poru aizpildīšanai lielā platībā. Produkts ir izturīgs pret gaismas iedarbību un tiek sacietināts ar UV gaismas palīdzību (apgaismojuma lauks vai saules gaisma).
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	SP-PF190
Bundžas izmērs	Komplekts sastāv no: 150 g komponenta A (saistviela) 150 g komponenta B (cietinātājs)
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	pastveida
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180 Pirms špakteles uzklāšanas nogruntēt ar Quantum Q-IS160.
	Koksnes un kokmateriāli	pirms beicēšanas noslīpēt

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt! Tūbiņas pēc lietošanas uzreiz aizvērt. Nesajaukt vāciņus.
	Produktu uzklāt ar špaktelīlāpstiņu, otu vai neplūksnājošu lupatu un rūpīgi noņemt pārpalikumu. Produkts vispirms šķērseniski un pēc tam gareniski attiecībā pret koksnes tekstūru ļoti rūpīgi jāiestrādā koka porās.
	Apstrādes laikā sargāt no tiešiem saules stariem, lai novērstu priekšlaicīgu sacietēšanu.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Maisījuma proporcija: 1:1	150 g komponenta A (saistviela) 150 g komponenta B (cietinātājs)
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 1 stundai

Uzklāšana

Patēriņš uz vienu klājumu (g/m ²)	30-50
Patēriņš (m ² /300 g komplekts)	6-10

Žūšanas ilgums @ 20°C

Iztvaikošanas/izgarošanas laiks pēc uzklāšanas	nav, jo nav šķīdinātāja
Iedarbības laiks (zem lampas) ar apgaismojuma lauku	no 20 minūtēm
Nestrādes laiks pirms turpmākās apstrādes	no 20 minūtēm

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-28 / 8