

Solido (ICLA 210.00.05) S-T240H-5



Termékadatok	
Kiszerelés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	70 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	34.5 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	33.1 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	0.97 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok		
Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
S-T240H-5	sötét matt	5 ± 2

Aljzatok előkezelése		
	nyílt pórusú bevonatok	Alapozás a Solido sorozat megfelelő töltőalapozójával.
	zárt pórusú bevonatok	Zárja a pórusokat a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójának többszöri felvitelével.
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás	
	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok		
	Térhálósodás	50% HPU 6205 (310.70)
	Hígítás	TPU 9302-M (910.17) normál száradás TPU 9303-S (910.73) lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 40% TPU 9302-M hozzáadásával	3 óráig

Alkalmazás			
Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	14 - 16	14 - 16	18-20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-140	100-140	100-140

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	20 perc elteltével
tapintásálló	35 perc elteltével
szállítható	8 óra elteltével

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	20 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	20 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	20 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	20 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-08-06 / 2

Solido (ICLA 210.00.05)

Különleges utasítások
Poliészter lakkokat ne dolgozzon fel és szárítson 15°C alatt.
PUR lakkok alkalmazása köztes csiszolás nélkül egy munkanapon belül lehetséges. Ezután az idő után szükséges egy köztes csiszolás a további feldolgozás előtt röviddel, hogy elérje a kifogástalan kötést.
A PUR térhálósító nedvességre érzékeny. Mindig szorosan lezárva tárolja az eredeti göngyölegben.
PUR térhálósító feldolgozásakor tartsa be a címkén látható biztonsági utasításokat.
A PUR térhálósítót maximum 1 évig tárolja zárt eredeti göngyölegben hideg és hűvös helyen.
A termék nem színtartó. A lakkréteg emiatt idővel kissé besárgulhat. A sárga szín intenzitása függ a rétegvastagságtól, valamint a napsugárzás okozta UV sugárzás erősségétől. Amennyiben teljesen színtartó lakkozást kíván használni, válassza a Quantum sorozatban kapható termékeinket.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelésükre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-08-06 / 2