

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Descriere produs

Descriere	Chit pe bază de acrilat, cu pigment alb, diluabil cu apă.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Lemn comun cu conținut redus de substanțe extractive din lemn și materiale pe bază de lemn (și MDF) în gospodării cu aplicații normale.
-----------	---

Date produs

Cod produs	AC-P374
Packaging size	20 l 1,000 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	55 ± 5
Corpuri solide în % material de bază	57 ± 2
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	1.37 ± 0.04
Valoare pH	8 - 8.5
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține max. 38 g/l COV.

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Mai întâi se acoperă cu chit izolator adecvat, ca de exemplu AqualitColor AC-IP360 întărit.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Dilutie	apă de la robinet
--	---------	-------------------

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	0-5	0-5
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	50 - 60	50 - 60
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	70 - 100	70 - 100
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	7 - 10	7 - 10

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 1 oră
șlefuiabil	după 2 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1