

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Produktbeskrivning

Beskrivning Vattenspädbar, vitpigmenterad akrylatbaserad primer. Valbar som 1K- eller 2K- produkt för användning vid höga påfrestningar.

Användningsområde

Beskrivning AC-P330 1K: Vanliga träslag med lågt hartsinnehåll och träprodukter (även MDF) för användning i bostäder med normala påfrestningar.
AC-P330 2K: Nästan alla trämöbler inomhus. För grundmålning av alla vanliga trämaterial och träprodukter. Passar utmärkt för isolering av innehållsämnen i trä samt för isolering av MDF i våtutrymmen.

Produktdata

Produktkod	AC-P330
Förpackningsstorlek	20 kg 5 kg
Leveransviskositet DIN 6mm i sec.	40 ± 5
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller i ohärdad form max. 61 g/l VOC. Denna produkt innehåller i härdad form max. 93 g/l VOC.

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätytor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180
	Folieskivor i syntetmaterial (t.ex. HPL eller MF) måste slipas noggrant. Folieskivor för grundmålning måste vara rena och fria från fett eller silikon.	P320 / P400

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".
	Produkten får endast appliceras i härdad form som 2K-variant på folieskivor för grundmålning eller folieskivor i syntetmaterial. Vid användning som 2K-variant måste härdningen ske korrekt (se härdare, förtunnare, tillsatser) för att en tillräcklig isoleringseffekt ska kunna garanteras.

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning valbar	10% HWA 6001 (303.01) efter vikt 12% HWA 6001 (303.01) efter volym
	Förtunnare	Kranvatten
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	som 2K: 1 timme

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Tillsättning av förtunnare (%)	5 - 15	5 - 15
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	100-140	120-140
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	120 - 160	120 - 160
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 1 timme
slipbar	från 4 timmar
stapelbar	från 15 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fräntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

Forcertorkning

Vilotid vid rumstemperatur	15 minuter
Varmluftstorkning vid 35 °C	2 timmar
Låt svalna i rumstemperatur	15 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919