

EasyfitColor

(ICLA 151.21/01)

EC-P330

Descriere produs

Descriere	Chit alb pe bază de nitroceluloză, dintr-o singură componentă, diluabil cu solvent.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Optimizat pentru sistem pori închisi.
-----------	--

Date produs

Cod produs	EC-P330
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	78 ± 10
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
Lemn exotic/bogat în substanțe extractive	Izolare în prealabil cu Quantum Q-IS160 sau Solido S-IS130.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditiv”.

Agent de întărire Diluant Aditiv

Dilutie	TNC 9101-M (950.02) uscare medie
---------	----------------------------------

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Adaos de diluant (%)	20 - 50	20 - 50	10-20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	14 - 20	14 - 20	20-30
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	4 - 5	4 - 5	6-7

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 15 minute
uscat la atingere	după 50 minute
șlefuiabil	după 4 ore

Uscare forțată

Perioadă de repaus la temperatura camerei	10 minute
Uscare cu aer cald la 40 °C	15 minute
Uscare cu aer cald la 60 °C	15 minute
Răcire la temperatura camerei	10 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AN_20450_060919