

Aqualit A-T280-40



Opis proizvoda

Opis Dvokomponentni PUR transparentni završni lak na bazi akrilata, koji ne žuti, razrjeđiv s otapalom, za najviše mehaničke i kemijske zahtjeve.

Područje primjene

Opis Gotovo sav drveni namještaj u unutrašnjosti. Posebno za površine izložene jakim mehaničkom i kemijskom opterećenju. Može se upotrebljavati kao višeslojni lak ili u strukturi s pigmentiranim završnim lakom s proizvodom AqualitColor.

Podaci o proizvodu

Šifra proizvoda	A-T280-40
Veličina pakiranja	5l 20 l
Viskoznost pri isporuci norma DIN 4 mm u s	40 ± 2
Rok trajanja – originalno neotvoreno pakiranje	min. 1 godina
HOS direktiva Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (kat. A/e): 130 g/l (2010).	Ovaj proizvod sadržava maks. 74 g/l HOS-a.

Stupnjevi sjaja

Broj proizvoda	Stupanj sjaja	DIN 67530 60° kut
A-T280-40	polusjaj	40 ± 2

Priprema podloge

	Površine sirovog drva	Pore zatvoriti višestrukim nanošenjem proizvoda Aqualit A-IS180 ili A-T280-__.
	Pigmentirani završni lakovi AqualitColor	premazati nakon 4 do maks. 24 sati bez međubrušenja.

Obrada

	Temeljito protresti ili pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Učvršćivač Razrjeđivač Dodaci

	Učvršćivač	20% HWA 6000
	Razrjeđivač	TWA 9000-F bez vode iz slavine
	Vrijeme obrade	do 4 sata

Nanošenje

Tlak prskanja (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Veličina mlaznice (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Dodavanje razrjeđivača (%)	20	10-20	20
Viskoznost pri obradi norma DIN 4 mm (s)	40	40-50	40
Pokrivnost po nanosu (g/m ²)	100-140	100-140	80-120
Pokrivnost po nanosu (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	8 - 12

Vrijeme sušenja @ 20°C

suh na prašinu	od 30 minuta
suh na dodir	od 1 sat
spretno za prijevoz	od 12 sata
može se brusiti	od 4 sata

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obradivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i podržavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo duduše ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2021-07-21 / 5

Aqualit

Ispitne norme	
	DIN 68861/1B Kemijsko naprezanje na površinama namještaja
	EN 71-3 migracija topivih teških metala
	Opća potvrda o ispitivanju nadležnog tijela za graditeljstvo o teškoj zapaljivosti na teško zapaljivim i furniranim pločama iverice ispitanim prema B1 u skladu s normom DIN 4102/B1.
	Teško zapaljivo u skladu s Uredbom o utvrđivanju određenih stavki pomorske opreme koje se mogu elektronički označiti MED 2014/90/EU.
	Zahtjev za površine kuhinjskog namještaja u skladu s normom DIN 68930 u vezi s otpornošću na promjenu klime.

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obradivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i održavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo duduše ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2021-07-21 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Njemačka ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919