

Aqualit A-T280-90



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Διαφανές, φωτόαντοχο βερνίκι δύο συστατικών PU, που αραιώνεται σε νερό, σε ακρυλική βάση για επιστρώσεις υψηλής στιλπνότητας.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Ειδικά για επιφάνειες υψηλής ποιότητας και στιλπνότητας, επιφάνειες ξύλινων επίπλων με κλειστούς πόρους και με χρωματιστό βερνίκι.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-T280-90
Μέγεθος δοχείου	5l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	42 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/ε): 130 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 80 g/l VOC.

Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
A-T280-90	υψηλής στιλπνότητας	90 ± 2

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες	Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές Aqualit A-IS180.
	Επιφάνειες με χρωματιστό βερνίκι AqualitColor	πέρασμα μετά από 6 έως 24 ώρες χωρίς ενδιάμεση λείανση.

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά, ή ανακατέψτε!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". Κατά τη διάρκεια της βαφής και του χρόνου στεγνώματος θα πρέπει να αποτρέπεται το σκόνισμα. Για τη βελτίωση του γυαλιστερού αποτελέσματος, καθώς επίσης και για την προετοιμασία για τη στίλβωση, οι επιφάνειες θα πρέπει μετά από το ολονύχτιο στέγνωμα να γυαλοχαρτιστούν με γυαλόχαρτο μεγέθους κόκκων P800-1200 και να επιστρωθούν εκ νέου με το ίδιο υλικό. Εάν εργάζεστε σε AqualitColor απαιτούνται οπωσδήποτε δύο στρώσεις Aqualit A-T280-90.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση	20% HWA 6000
	Αραίωση	10% Νερό βρύσης
	Χρόνος επεξεργασίας	έως 5 ώρες

Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.2-1.4
Προσθήκη αραιωτικού (%)	10
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	42 ± 2
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	80-100
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	6-8

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

Aqualit

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 1 ώρα
Ξηρό στην αφή	από 2 ώρες
έτοιμο για μεταφορά	από 16 ώρες
Με δυνατότητα λείανσης	από 8 ώρες
με δυνατότητα γυαλίσματος	από 3 ημέρες

Πρότυπα ελέγχου

	DIN 68861/1B Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	Απαίτηση σε επιφάνειες επίπλων κουζίνας σύμφωνα με το DIN 68930 αναφορικά με την ανθεκτικότητα στις εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες.

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-21 / 7