


## Aqualit

(ICLA 203.02.30)

### A-PT240-30



Gaminio aprašymas	
Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiamas 2 komponentų parketo lakas akrilato pagrindu, bespalvis, atlaikantis labai didelę mechaninę apkrovą.

Taikymo sritis	
Apibūdinimas	Gaminys pritaikytas visoms plačiai vartojamoms medienos parketų rūšims ir kamštinei dangai. Didžiausią mechaninę apkrovą patiriančiams paviršiams gyvenamojoje ir pramoninėje srityse. Taip pat tinka grindims ir laiptams renovuoti.

Gaminio duomenys	
Prekės kodas	A-PT240-30
Talpyklos dydis	10 l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	140 ± 10
Galiojimo trukmė - uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/i kat.): 140 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 120 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai		
Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
A-PT240-30	pusiau blizgus	30 ± 2

Pagrindo paruošimas		
	Žaliavinės medienos grindų paviršius laipsniškai šlifuoti atsižvelgiant į medieną ir paklojimo pobūdį. Gaminį galima naudoti ir gruntavimui kaip kelių sluoksnių laką. Taip pat galima iš anksto gruntuoti ir gaminį „Aqualit A-PS130“.	P80 iki maks. P120
	Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena	Izoliuoti naudojant „Aqualit A-IS180“.

Paruošimas	
	Gerai išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. Naudokite specialų parketui skirtą ritinėlį. Gaminį reikia įdėti į dažymo vonelę, niekada neberkite tiesiai ant grindų.

Kietiklio ir skiediklio priedai		
	Kietėjimas	10% HWA 6001 (303.01)
	Skiedimas	Vandentiekio vandeniu
	Gyvybingumas	iki 2 valandų

Užnešimo metodas			
Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Purkštuko dydis (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Skiediklio kiekis (%)	5-10	5-10	5-10
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	50-85	50-85	50-85
Užnešamas kiekis (g/m <sup>2</sup> )	90-120	90-120	90-120
Padengiamas plotas (m <sup>2</sup> /l)	6-8	6-8	8-11

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimui. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiais ir neuztikrinančiais rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neuztikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN\_204450\_060919

## Aqualit

(ICLA 203.02.30)

Tempo di essiccazione @ 20°C	
sausas nuo dulkių	nuo 40 minučių
sausas paliesti	nuo 2 valandų
slifuojamas	nuo 6 valandų
galima vaikščioti	nuo 12 valandų
Baldų pastatymas	nuo 24 valandų
Kloti kilimus	nuo 7 dienų
Pirmasis drėgnas valymas	nuo 1 mėnesio

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja neprikaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-19 / 7

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919