

## Aqualit A-PT260-45



### Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiamas 2 komponentų parketo lakas akrilato pagrindu, bespalvis, atlaikantis labai didelę mechaninę apkrovą.
--------------	---

### Taikymo sritis

Apibūdinimas	Gaminys pritaikytas visoms plačiai vartojamoms medienos parketų rūšims ir kamštinei dangai. Didžiausią mechaninę apkrovą patiriančiams paviršiams gyvenamojoje ir pramoninėje srityse. Taip pat tinka grindims ir laiptams renovuoti.
--------------	---

### Gaminio duomenys

Prekės kodas	A-PT260-45
Talpyklos dydis	4.8 l 940 ml
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	20 ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/i kat.): 140 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 90 g/l LOJ.

### Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
A-PT260-45	pusiau blizgus	45 ± 2

### Pagrindo paruošimas

	Aqualit parketo gruntas A-PS130 paruošti ir šlifuoti pagal techninių duomenų lapą.	P120, P150
--	--	------------

### Paruošimas

	Gerai išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. Naudokite specialų parketui skirtą ritinėlį. Gaminį reikia įdėti į dažymo vonelę, niekada neberkite tiesiai ant grindų.

### Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas	5% HWA 6000 Kietiklį įdėti į tarą ir stipriai pakratyti!
	Skiedimas	neraikalinga pagal poreikį Vandentiekio vanduo
	Gyvybingumas	iki 2 valandų

### Užnešimo metodas






Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	20
Užnešamas kiekis (g/m <sup>2</sup> )	70-125
Padengiamas plotas (m <sup>2</sup> /l)	8-15

### Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 40 minučių
sausas paliesti	nuo 2 valandų
slifuojamas	nuo 6 valandų
galima vaikščioti	nuo 12 valandų
Baldų pastatymas	nuo 24 valandų
Kloti kilimus	nuo 7 dienų
Pirmasis drėgnas valymas	nuo 1 mėnesio

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimui. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2022-04-26 / 7

## Aqualit

Tyrimų standartai	
	EN 71-3 Tirpių sunkiųjų metalų migracija
	DIN 53160 1 dalis ir 2 atsparumo seilės ir prakaitui klasė
	Bendrasis statybos priežiūros institucijų suteiktas mažo degumo pagal DIN 4102/B1 patikrinimo sertifikatas, naudojant mažai degias, B1 patikrintas medienos plokštes, taip pat – faneruotas.
	Atsparumas dilimui pagal DIN 68861, 2 dalį
	Proprietà antiscivolo secondo BGR 181 e DIN 51130 quando viene aggiunto il 3 % di Structure Powder fine STP-F.

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja neprikaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2022-04-26 / 7

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919