

Aqualit A-IS180



Opis produktu

Cechy Wodorozcieńczalny, światłotwały, dwukomponentowy, poliuretanowy lakier wypełniający i izolujący o wysokiej zawartości substancji stałych, na bazie akrylanów.

Zakres stosowania

Cechy Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Zoptymalizowane dla lakierów zamykających pory.

Dane produktu

Kod produktu	A-IS180
Rozmiar pojemnika	5l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	40 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
VOC Directive EC limit value for this product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 74 g/l LZO.

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych Drewno lub MDF w wilgotnych pomieszczeniach	P120, P150, P180
	Drewno bejcowane	Oszlifować przed bejcowaniem.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie	20% HWA 6000
	Rozcieńczalnik	TWA 9000-F lub woda z kranu
	Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65%	do 4 godzin

Zastosowanie

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Wielkość dyszy (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Dodatek rozcieńczalnika (%)	20	10-20
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	40	40-50
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	100-140	100-140
Wydajność na warstwę (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 30 min
suchość w dotyku	at least 1 hour
zdatność do szlifowania	od 4 godzin

Normy

	Wymagania dotyczące powierzchni mebli kuchennych zgodnie z DIN 68930 odnośnie odporności na zmienny klimat.
--	---

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-16 / 21