

Solido

(ICLA 210.00.05)

S-T240H-5



Produktdata	
Produktkode	S-T240H-5
Pakningsstørrelse	20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	70 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	34.5 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	33.1 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	0.97 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
S-T240H-5	dybmat	5 ± 2

Forbehandling Underlag		
	åbenporede lag	Grundning med egnet fyldgunder i Solido-serien.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med fyldgrunder i Solido-serien.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grundning med Solido S-IS130

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Fortynding	TPU 9302-M (910.17) normal tørring TPU 9304-S (910.73) langsom tørring
	Forarbejdningsstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 40% TPU 9302-M	op til 3 timer

Påføring			
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Fortyndertilsetning (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16	18-20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-140	100-140	100-140

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 20 minutter
berøringsstør	fra 35 minutter
transportegnet	fra 8 timer

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	20 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	20 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2019-10-15 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Solido

(ICLA 210.00.05)

Særlige informationer

Polyesterlakker må ikke påføres og tørre under 15°C.

Påføring af PUR-lakker inden for en arbejdsdag uden mellemslibning mulig. Herefter er det nødvendigt med en mellemslibning kort før den videre forarbejdning for at sikre god vedhæftning.

PUR-hærdere er fugtfølsomme. Skal altid opbevares i tæt lukket originalbøtte.

Ved forarbejdningen af PUR-hærdere skal sikkerhedsanvisningerne på etiketten følges.

Opbevar PUR-hærder køligt og tørt i ikke over 1 år i lukket originalbøtte.

Produktet er ikke lysægte. Lakfilmen vil derfor i tidens løb gulne noget. Gulningen er afhængig af lagtykkelsen samt af intensiteten i sollysets UV- stråling. Såfremt der ønskes absolut lysægte lakeringer, bedes du bruge vores produkter fra Quantum-serien.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2019-10-15 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919