

## QuantumColor QC-T460-10-BN00



### Gaminio aprašymas

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Negeltonuojanti gerai dengianti ir gruntuojanti dažymo sistema poliuretano akrilato pagrindu, kurios sudėtyje yra tirpiklio. Spalvų maišymo sistema, skirta daugybei spalvų gauti, pagal „Sikkens“, RAL, NCS ir pan., arba pagal savo pačių modelį. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Taikymo sritis

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Idealiai pritaikytas paruošimui su pigmentuotais gruntais „QuantumColor“: QC-IP350, QC-P340 arba QC-P330. Dėl gerų izoliuojančių ir gruntavimo savybių gaminį galima naudoti žaliavinėse MDF plokštėse (taip pat ir drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonioje ar virtuvėje), kaip gruntavimo ir pereinamąjį laką. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gaminio duomenys

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Prekės kodas                               | QC-T460-10-BN00      |
| Talpyklos dydis                            | 18.4 kg<br>4.6 kg    |
| Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.              | ~ 65<br>pagal spalvą |
| Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara | maž. 2 metai         |

### Blizgumo laipsniai

|                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Gaminio numeris | Blizgumo lygis | DIN 67530 60° kampas |
| QC-T460-10-BN00 | matinis        | 10 ± 5               |

### Pagrindo paruošimas

|  |                                            |                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žaliavinės medienos paviršiai              | P180, P240, P320                                                                                                                                         |
|  | Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena | Paruošiant su „QuantumColor QC-IP350“. Galutinis pigmentuoto grunto šlifavimas naudojant P280 – P320 grūdėtumo diską.                                    |
|  | MDF – be drėgmės poveikio                  | Paruošti pagrindą „QuantumColor“ QC-P340 arba QC-P330. Galutinis pigmentuoto grunto šlifavimas naudojant P280 – P320 grūdėtumo diską.                    |
|  | MDF – su drėgmės poveikiu                  | Rekomenduojamas paruošimas pasiekiamas naudojant „QuantumColor QC-IP350“. Galutinis pigmentuoto grunto šlifavimas naudojant P280 – P320 grūdėtumo diską. |

### Paruošimas

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Gera išmaišyti!                                                             |
|  | Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. |

### Kietiklio ir skiediklio priedai

|  |                                         |                                                         |
|--|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Kietėjimas                              | 10% HPU 6300                                            |
|  | Skiedimas                               | TPU 9300-F greitai džūnantis<br>TPU 9301-S lėto džūvimo |
|  | Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė | iki 8 valandų                                           |

### Užnešimo metodas

|                               |         |           |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Purškimo slėgis (bar)         | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Purkštuko dydis (mm)          | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Skiediklio kiekis (%)         | 10-20   | 0-10      |
| Darbinė klampa DIN 4mm (sek.) | 20-30   | 30-60     |
| Užnešamas kiekis (g/m2)       | 120     | 120       |
| Padengiamas plotas (m2/l)     | 6-8     | 6-8       |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepamirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-25 / 4

## QuantumColor

| Tempo di essiccazione @ 20°C |                |
|------------------------------|----------------|
| sausas nuo dulkių            | nuo 15 minučių |
| sausas paliesti              | nuo 45 minučių |
| paruoštas transportuoti      | nuo 12 valandų |
| slifuojamas                  | nuo 2 valandų  |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-25 / 4

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919