Wood Coatings
Passion for wood

Speed
SP-PF190

Toote kirjeldus	
Kirjeldus	2K pahtel puidupooride läbipaistvaks täitmiseks suurel pinnal Toode on valguskindel ning selle kõvastumine toimub UV-valguse (särituspinna või päikesevalgus) toimel.

Kasutusala	
Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides.

Toote andmed	
Toote kood	SP-PF190
Mahuti suurus	Komplekt koosneb: 150 g komponendid A (sideaine) 150 g komponendid B (kõvendi)
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	pastoosne
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus		
	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetolm Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180 Enne pahtli pealekandmist kruntida Quantum Q-IS160-ga.
	Puidud ja puitmaterjalid	enne peitsimist lihvida

Töötlemine	
	Segage põhjalikult! Sulgege tuubid kohe peale kasutamist uuesti. Sealjuures ei tohi korke omavahel vahetada.
	Kandke toode peale pahtlilabida, pintsli või ebemevaba lapiga ja eemaldage ülejääk põhjalikult. Toode tuleb töödelda puidupooride sisse väga põhjalikult esmalt puidu tekstuuri suhtes risti- ning seejärel pikisuunas.
	Liiga kiire kõvastumise vältimiseks tuleb töötlemise ajal kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Kõvendi Vedeldi Lisandid		
	Segu vahekord: 1:1	150 g komponendid A (sideaine) 150 g komponendid B (kõvendi)
	Töötlemisaeg	kuni 1 tund

Aplikatsioon	
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	30-50
Kattevõime (m2/300 g komplekt)	6-10

Kuivamisaeg @ 20°C	
Eelkuivamisaeg pealekandmise järel	puudub, kuna ei sisalda lahusteid
Säritusaeg koos särituspinnaga	alates 20 minutist
Ooteaeg enne edasist töötlemist	alates 20 minutist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiiõigust. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifiktsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-28 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AN_20450_060919