

SolidoColor

(ICLA 211.09.25/01)

SC-T450V-25



Termékleírás

Leírás Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, fehér pigmentált, alkid alapú, színes PUR lakk.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. A termék függőleges alkalmazáshoz optimalizált. Ideális a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat töltőanyagaival együtt történő alkalmazáshoz.

Termékadatok

Termékkód	SC-T450V-25
Kiszerezés	20 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	100 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	62.9 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	50.4 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.35 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
SC-T450V-25	selyem matt	25 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fapelületek	P180, P240, P320
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	A Solido S-IS130-cal és a SolidoColor sorozat töltőanyagával rendszerben. Vagy a QuantumColor QC-IP350 izoláló töltőanyaggal rendszerben. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.
	Fafajták és fa alapanyagok MDF - nedvesség behatása nélkül	Végezzen előkezelést a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat valamelyik töltőanyagával. A töltőanyag végső csiszolása P280-P320-as szemcsemérettel.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6212 (310.51) súlytól függően
	Hígítás	TPU 9302-M (910.17) normál száradás TPU 9303-S (910.73) lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	3 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	10-25	10-25
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	20 - 25	20 - 25
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100 - 160	100 - 160
Műveletenként kiadósság (m2/l)	4-7	4-7

Száradási idő @ 20°C

porszáráz	20 perc elteltével
tapintásálló	40 perc elteltével
szállítható	12 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	30 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	30 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-28 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood