

Mořidlo na bázi vody s pozitivním efektem

APB-COLOUR



Popis výrobku		Zesvětlení/tónování	
Popis	Hotové mořidlo s výrazným pozitivním efektem na jehličnaté dřevo. Podložené kalorimetrem. Lze použít i na dřevo mnoha listnatých stromů.	Zesvětlení/tónování	Zesvětlení pomocí pozitivního mořidla na bázi vody APB/bezbarvého přidaného v libovolném množství. Všechna mořidla lze navzájem míchat. Lze tónovat pomocí základních barev. Na tónování nepoužívejte extrakt mořidla BXF.
Oblast použití		Aplikování	
Popis	Téměř všechny druh dřeva v interiéru. Speciálně pro dřeva jehličnanů, jako smrk, borovice, pinie atd., v interiéru. Rovněž i na kartáčované měkké dřeviny se strukturou k dosažení rustikálního vzhledu. Lze vytvořit vyrovnávající a vynikající zbarvení na tvrdých dřevěch, jako je dub nebo jasan, bez pozitivního efektu.		
Údaje o výrobku			
Kód produktu	APB-COLOUR	tlak pro stříkání (bar)	1.0-1.5
Velikost balení	1 l	Velikost trysky (mm)	0.8-1.3
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	12 sec. ± 2	Vydatnost (m2/l)	4-6 4-6
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok		
Předběžná úprava podkladů		Doby schnutí @ 20°C	
	Odstupňované broušení dřeva. Prach po broušení důkladně odstraňte. Vykartáčovat dřeva s hrubými póry.	nelze přelakovat	od 12 hodin
	Alternativně máčejte. Po vysušení přes noc brousit příp. leštit.		
Zpracování		Doby schnutí	
	Důkladně protřeste nebo zamíchejte! Během zpracování udržujte v pohybu, abyste zabránili rozdílům barevného odstínu.	Schnutí se nesmí urychlovat teplem a/nebo prouděním vzduchu, protože se tím může snížit vývoj pozitivního efektu.	
	Doporučení – nátěr pomocí stříkací pistole. Nanášejte rovnoměrně, ne příliš namokro. Strukturované dřevo jehličnanů postříkejte z obou stran ve směru textury dřeva.	Dodatečná úprava	
	Pomocí štětce na mořidlo nanášejte vydatně ve směru textury dřeva. Po krátké době působení rozetřete nejdříve příčně, poté podélně. Čelní plochu nejdříve navlhčete vodou, abyste zabránili tvorbě skvrn.	Na mořidlo lze nanést vrstvu na bázi rozpouštědla nebo vody. Abyste zabránili pozdějšímu broušení, může se např. provést vydatný nátěr pomocí produktů Crystallit® 2K-PUR plnicí a izolační základ nebo Duocryl 2K-PUR plnicí a izolační základ. Ke zvýraznění pozitivního charakteru přírodního dřeva vám doporučujeme aplikovat závěrečnou vrstvu pomocí hluboce matného bezbarvého laku, jako je např. Crystallit® 2K-PUR hluboce matný bezbarvý lak nebo Variocryl® hluboce matný bezbarvý lak. Rovněž lze provést základní nátěr produktem Crystallit® zesvětlovací bezbarvý lak CL-A nebo dvojitý nátěr přípravkem CL-TM nebo VC-TM. Rovněž lze provést nátěr produkty Naturtrend. Zde je však nutné si uvědomit odchylky v barevných odstínech jednotlivých produktů.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-02 / 4