

# Brusná pasta s vysokým leskem HSP



Popis výrobku	
Popis	Leštící pasta na bázi vody s odstraňováním (vrstvy) zrnem pro leštění vysoce lesklých povrchů po leštícím broušení.

Oblast použití	
Popis	K profesionálnímu leštění systémů pro vysoký lesk Zweihorn®, laků s vysokým leskem Duritan®, laků s vysokým leskem Crystallit® jako i barevných laků s vysokým leskem Wigranit® Novacolor s obsahem rozpouštědla.

Údaje o výrobku	
Kód produktu	HSP
Velikost balení	1 kg
Viskozita při dodání	pastovitá
Trvanlivost - originální balení uzavřené	min. 1 rok

Předběžná úprava podkladů	
	Při leštění se jedná o odstraňovací postup, proto je zapotřebí dostatečná tloušťka suché vrstvy laku s vysokým leskem. Musíte zabezpečit dostatečnou přestávku příslušného systému laku dříve, než může být plocha broušena a leštěna. Podle systému laku následuje jedno leštící broušení zrnitosti P1200 až P2000, které můžete provádět za mokra nebo za sucha. Respektujte prosím příslušný informační technický list výrobku určeného k leštění. Plochu před leštěním zbavte prachu a proveďte předčištění.

Zpracování	
	Pasta pro vysoký lesk HPP se zpracuje s rotačně pracující leštičkou při použití beránčí kožešiny. Nejprve pastu naneste na beránčí kožešinu a bez leštění manuálně rovnoměrně rozdělte na ploše. Poté leštění spusťte při nízkých otáčkách a pomalu je stupňujte. Za vývinu nepatrného tlaku se leštička vede po ploše, přitom se s ní musí neustále pohybovat, aby se plocha příliš nezahřála. Plochu během leštění můžete také chladit vodným rozprašovačem. Brusnou pastu pro vysoký lesk HSP můžete na plochu nanést více krát, až se dosáhne uspokojivý výsledek. Na tmavých podkladech můžete výrobek v posledním kroku ošetřit hladkým leštícím polštářkem (pad) nebo profilovaným leštícím polštářkem (pad).

Tvrdidlo Ředidlo Přířady		
	Voda z vodovodu	podle potřeby nastříkejte na povrch

Dodatečná úprava	
K odstranění zbytků leštícího přípravku doporučujeme směs z 1 dílu ředidla S3 a 1 dílu vody z vodovodu. Tuto směs naneste na čistý bavlněný hadr neuvolňující vlákna nebo nastříkejte rozprašovací láhví a plochu vyčistěte. Když se ještě nedosáhl uspokojivý výsledek leštění, můžete leštění provést stejným výrobkem. Pro optimální výsledek leštění se následně doporučuje použití ještě jemnější leštící pasty pro vysoký lesk HPP. K odstranění posledního závoje jako i posledních zbytků leštícího přípravku můžete použít prostředek pro potlačení závoje a vysoký lesk HAS. Je-li výsledek leštění uspokojivý, můžete na plochu rozetřít dolešťovací vodu S68. Tím se nanese extrémně tenká ochranná vrstva (film) s obsahem silikonu. Povrchy se tak stanou odolnějšími proti poškrábání a získají příjemný hladký povrch. Respektujte prosím technické informační listy těchto výrobků.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-08 / 5