



Produktbeskrivelse		Forarbejdning	
Beskrivelse	Vandfortyndbar, hvidpigmenteret filler. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger.		Rør godt op!
Anvendelsesområde			Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
Beskrivelse	Variofill 1K: Gængse træsorter med ringe træindholdsstoffer og træmateriale (også MDF) i boliger med normal belastning. Variofill 2K: Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Egner sig ideelt til isolering af træindholdsstoffer samt til isolering af MDF i vådrum. Kan også bruges som vedhæftningsformidler på mange gængse kunststoffer og metaller til indendørs brug.	Produktet må på grundings- og kunststoffolieplader kun påføres hærdet som 2-komponent variant. Som vedhæftningsformidler må produktet kun bruges hærdet som 2-komponent variant. På grund af mange forskellige underlag kan vi ikke i hvert enkelt tilfælde garantere tilstrækkelig vedhæftning. Der skal generelt gennemføres en kontrol af vedhæftningen. Ved anvendelse som 2-komponent variant skal man være opmærksom på korrekt hærdning (se Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer) for at sikre tilstrækkelig isolerende virkning.	
Produktdata		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Produktkode	VF		10% PWH 3200 efter vægt
Pakningsstørrelse	25 kg 4kg		15% PWH 3200 efter volumen
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	140 ± 5		Fortynding
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder hærdet maks. 82 g/l VOC. Dette produkt indeholder uhærdet maks. 50 g/l VOC.		Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år	som 2-komponent op til 4 timer	
Forbehandling Underlag		Påføring	
	Rå træflader Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af		
	Plastfolieplader (f.eks. HPL eller melaminharpiks) skal slibes grundigt. Grundingsfolieplader skal være rene og fri for fedt og silikone.	Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0 110-130
	Affedt i første omfang metaller med Zweihorn® Universalrengøringsmiddel og start med en fin slibning. Rengør kunststoffer og start med at slibe med slibesvamp eller slibepad. Som vedhæftningsformidler må produktet kun bruges hærdet som 2-komponent variant. Der skal generelt gennemføres en kontrol af vedhæftningen.	Dysestørrelse (mm)	2.0-2.5 0.33-0.38
		Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	100-140 120-140
		Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120-300 120-300
		Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	3-6 3-6
		Fortyndertilsetning (%)	0-55-10 -5-10
		Variofill 1K:	
		Variofill 2K:	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2023-02-06 / 22

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
transportegnet	fra 2 timer
kan slibes	fra 6 timer

Efterbehandling

Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Når det ønskede fillerresultat er nået, er det muligt at påføre et lag vandigt Zweihorn® farvet laksystem Variocryl® Color VCC. Som 2-komponent variant kan produktet også påføres opløsningsmiddelholdige Zweihorn® farvede laksystemer WNC eller WNCH.

Prøvningsstandarder

	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 i opbygning med Variofill VF, Variocryl® Color en Variocryl® Klarlack på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér. Alle laklag skal i den forbindelse forarbejdes hærkede.
	Svært brændbar i henhold til EN 13501 i opbygning med Variofill VF, Variocryl® Color og Variocryl® klarlak på MDF-materialer godkendt i henhold til EN 13501. Alle laklag skal i den forbindelse forarbejdes hærkede.
	Krav til møbeloverflader med hensyn til deres modstandsdygtighed over for temperaturændringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2023-02-06 / 22

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood