AQUALIT COLOR P382

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT
Primaire

DESCRIPTION DU PRODUIT
Primaire 1K blanc en phase aqueuse avec 2% de co-solvant avec un bon pouvoir garnissant qui assure un faible gonflement du MDF. Peut occasionnellement être utilisé comme primaire pour les produits à base de solvants de la gamme Quantum et Solido, lorsqu'une résistance mécanique inférieure est acceptable.

- bon pouvoir garnissant, en particulier sur les chants du MDF
- seulement 2 % de co-solvant
- moins de gonflement du MDF
- peut occasionnellement être utilisé comme primaire pour les produits à base de solvant de la gamme Quantum et Solido lorsqu'une résistance mécanique inférieure est acceptée
- haute résistance à l'affaissement

COULEUR
Blanc

20 KG

DURÉE DE CONSERVATION
12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE
55,5% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)
1,37 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON
40 ± 5 DIN CUP 6

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Surfaces en bois brut. Ponçage progressif du bois. Retirez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois à pores grossiers doivent être brossé	P120, P150, P180

DILUTION
Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION
Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Taille de buse (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Diluant à ajouter (%)	0 - 10	0 - 5
Épaisseur (g/m²)	100 - 120	100 - 120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20˚C

Sec au toucher	Au moins 30 minutes
Sec à la poussière	Au moins 1 heure
Ponçable	Au moins 2 heures

AkzoNobel

AQUALIT COLOR P382

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

NORMES D'ESSAI

	EN 71-3 Migration des métaux lourds solubles / DIN 53160 Partie 1 et 2 Résistance à la salive et à la sueur
	Tox Control - Le label pour les revêtements de meubles à faibles émissions

AkzoNobel