

TECNOLOGIA

Prodotto all' acqua

TIPO PRODOTTO

Finitura

DESCRIZIONE PRODOTTO

Finitura 2K all'acqua per pavimenti a rapida essiccazione. Applicazione a pennello, rullo o spruzzo.

- buona trasparenza
- estrema resistenza all'abrasione
- asciugatura molto rapida (ma pot life breve)
- non ingiallisce, resistente alla luce in tutte le condizioni
- può essere applicato con rullo e pennello

**COLORE**

Trasparente

LIVELLO DI BRILLANTEZZA (CIRCA GU @ 60°)

05 / 30

APT240 - 20 L

VITA UTILE

12 Mesi

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare i barattoli ben chiusi, in un luogo ben ventilato, con temperatura controllata tra 10 e 30°C

RESIDUO SECCO

30% -33.5% dipende dal livello di brillantezza

DENSITÀ (PESO SPECIFICO)

1.02 ± 1%

VISCOSITÀ DI FORNITURA

Viscosità alla consegna 140 ± 10 (sec.) DIN 4 mm

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

	A seconda del tipo di legno e del modo di posa, con i pavimenti in legno grezzo è necessario eseguire una levigatura graduata. Come vernice autosigillante, questo prodotto può essere utilizzato anche come sigillante.	da P80 a max. P120
	Legno esotico/legni ricchi di estrattivi	Isolare con AIS180.

CATALIZZATORE

HWA 6001	10%
----------	-----

DILUIZIONE

acqua di rubinetto

METODO DI APPLICAZIONE

applicazione a spruzzo alta/bassa pressione, Rullo

APPLICAZIONE

Pressione spruzzo (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90		
Dimensione ugello (mm)	1.8-2.0	0,25-0.33		
Diluyente da aggiungere (%)	5 - 10	5 - 10	5-10	
Viscosità di lavorazione DIN 4mm (sec.)	50-85	50-85	50-85	
Spessore del film (g/m2)	90 - 120	90 - 120	90-120	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2024-07-15 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

TEMPO DI ASCIUGATURA @ 20°C

Fuori polvere	Almeno 40 minuti
Secco al tatto	Almeno 2 ore
Carteggiabile	Almeno 6 ore
Accessibile	Almeno 12 ore
Montaggio di mobili	Almeno 24 ore
Posa di tappeti	Almeno 7 giorni
Prima pulizia a umido	Almeno 1 mese

STANDARD TEST



Resistenza all' abrasione secondo DIN 68861 parte 2

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2024-07-15 / 4

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com