

QuantumColor QC-LOP340



Descriere produs

Descriere	Transformă produsele pe baza de solvent PU 2K din seria Quantum/QuantumColor într-un chit PU 2K cu capacitate mare de umplere. De asemenea, aceasta servește la realizarea unui chit PU 2K de o anumită culoare.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite. Pentru acoperirea MDF-ului în spații cu umezeală și lemn bogat în substanțe extractive, vă recomandăm o compoziție cu QuantumColor QC-IP350.
-----------	--

Date produs

Cod produs	QC-LOP340
Packaging size	10 kg în 20 kg recipiente
Vâscozitate la livrare	sub formă de pastă
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepătați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Izolare în prealabil cu Quantum Q-IS160 sau QuantumColor Q-IP350.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.
	Reziduurile de vopsea neîntărite PU 2K din seria Quantum/QuantumColor pot fi colectate în recipientele originale preumplute QC-LOP340 până la marajul superior. După atingerea marajului de umplere de sus, amestecați bine, întăriți amestecul finalizat și aplicați.
	Umpleți recipientul original preumplut QC-LOP340 până la marajul de umplere de sus cu QuantumColor QC- T460 cu culoarea dorită sau scoateți cantitatea dorită de QC-LOP340 și în raport de 1:1 amestecați cu culoarea QuantumColor QC- T46 și amestecați bine. Întărirea amestecului finalizat și ulterior aplicarea acestuia.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărirea amestecului final	15% HPU 6300 în funcție de volum
	Amestec QC-LOP340 cu resturi de vopsea Quantum/QuantumColor.	1 parte de QC-LOP340 + 1 parte de lac PU 2K neîntărit
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timp de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 4 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-26 / 9

QuantumColor

Aplicare		
		
Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Adaos de diluant (%)	în funcție de necesitate	în funcție de necesitate
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	variază în funcție de amestec	variază în funcție de amestec
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	120-200	120-200
Grad de acoperire pe metru pătrat (m ² /l)	4-7	4-7

Timp de uscare @ 20°C	
eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 2 ore
șlefuit	după 6 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-26 / 9