

QuantumColor QC-LOP340



Popis výrobku

Popis	Promění výrobky 2K-PUR s obsahem rozpouštědla ze série Quantum / QuantumColor na plnivo 2K-PUR s vysokou plnivostí. Slouží i k výrobě 2K PUR plniva v určitém konkrétním barevném odstínu.
-------	--

Oblast použití

Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Jako základní nátěr všech běžných dřev a dřevěných materiálů. Pro nátěr MDF-desek ve vlhkých prostorách a dřevin s bohatým obsahem složek doporučujeme nátěr s Quantum Color QC IP350.
-------	---

Údaje o výrobku

Kód produktu	QC-LOP340
Velikost balení	10 kg v 20 kg balení
Viskozita při dodání	pastovitá
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů

	Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva Důkladně odstraňte prach z broušení Vykartáčovat dřeva s hrubými póry	P120, P150, P180
	Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách	Předtím izolovat s Quantum Q- IS160 nebo QuantumColor Q- IP350.

Zpracování

	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.
	Nevytvrzené zbytky 2K-PUR laků série Quantum / QuantumColor mohou být shromažďovány v předplněné původní nádobě QC-LOP340 až k horní značce. Po dosažení horní plnicí značky řádně promíchejte, hotovou směs vytvrdte a aplikujte.
	Předplněnou původní nádobu QC- LOP340 naplňte s QuantumColor QC- T460 v barevném odstínu dle vašeho výběru až k horní značce, nebo odeberte požadované množství QC- LOP340 a smíchejte v poměru 1:1 s QuantumColor QC-T460-barevný odstín a důkladně promíchejte. Hotovou směs vytvrdte a poté aplikujte.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Tvrzení hotové směsi.	15% HPU 6300 podle objemu
	Směs QC-LOP340 se zbytky laku Quantum / QuantumColor.	1 díl QC-LOP340 + 1 díl nevytvrzený lak 2K-PUR
	Ředidlo	TPU 9030-F rychlé schnutí TPU 9301-S pomalé schnutí
	Doba zpracování při 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65%	do 4 hodin

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

QuantumColor

Aplikování

		
Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost trysky (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Přidání ředidla (%)	podle potřeby	podle potřeby
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	li ší se v závislosti na směsi	li ší se v závislosti na směsi
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	120-200	120-200
Vydatnost (m2/l)	4-7	4-7

Doby schnutí @ 20°C

Úplně suchý	od 30 minut
Pevný na dotyk	od 2 hodin
Brousitelné	od 6 hodin

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2