SOLIDO COLOR P340H

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
PU Alkyd

PRODUKTART
Grundierung

PRODUKTBESCHREIBUNG
Hochelastischer, flexibler, weißer 2K PU-Alkydfüller auf Lösemittelbasis mit hervorragender Deckkraft; speziell für horizontale Anwendungen entwickelt, zum Erstellen von geschmeidigen Oberflächen.

- gute Füllkraft
- sehr hohe Flexibilität (auch bei sehr hohen Schichtdicken)
- für geschlossenporige Lackierung
- speziell für horizontale Anwendung
- geringe Vergilbung

FARBTON
weiß

20 KG

HALTBARKEIT
24 Monate

FESTKÖRPER
77,8 ± 1

DICHTE
1,54 ± 1%

LIEFERVISKOSITÄT
Sek. 60 ± 10 Sek. DIN 8 mm

VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE

	Rohe Holzflächen	P120, P150, P180
	Exotische / inhaltstoffreiche Hölzer Hölzer oder MDF in Feuchträumen	Isolieren mit Solido SIS130

HÄRTER (NACH GEWICHT)

HPU6210	30%	bis zu 2h

VERDÜNNUNG
TPU9201-M

APPLIKATIONSVERFAHREN
Lackierapplikation Airmix/Airless, Lackierapplikation Hoch-, Niederdruck

APPLIKATION

Spritzdruck (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Düsengröße (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Verdünner-Zugabe (%)	20-35	20-35
Verarbeitungsviskosität DIN 4mm (sec.)	14-18	14-18
Schichtdicke (g/m²)	150-200	150-200

TROCKENZEIT BEI 20°C.

staubtrocken	ab 15 Minuten
grifffest	ab 1 Stunde
Schleifbar	ab 18 Stunden

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2023-01-09 / 1
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel