



Caratteristiche	
Caratteristiche	<p>Primer/fondo universale flessibile nero 2K PU-alchidico a base solvente ad essiccazione rapida con ottimo potere coprente, formulato appositamente per l'applicazione verticale, che produce una superficie liscia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alto potere riempitivo e coprente</li> <li>• pori chiusi</li> <li>• fondo flessibile per fornire un'elevata resistenza agli urti</li> <li>• particolarmente adatto per l'uso sotto finiture scure</li> </ul>

  

Campo d'impiego	
Descrizione	Quasi tutti i mobili per interni in legno. Per vernici a pori chiusi. Il prodotto è stato ottimizzato per le applicazioni verticali.

  

Dati del prodotto	
Codice prodotto	WIG-FS
Dimensione della confezione	20 kg
Viscosità alla consegna DIN 8 mm (sec.)	16 ± 2
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni

  

Preparazione dei sottofondi	
Superfici in legno grezzo.	P120, P150, P180
Legni esotici / ricchi di componenti Legni o cartoni MDF per locali umidi	P120, P150, P180 Passare quindi la mano di fondo o isolante con CL-FI o S 7000.

  

Lavorazione	
Mescolare vigorosamente!	
Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce "Induritori Diluenti Additivi".	

  

Induritori Diluenti Additivi	
Indurimento a peso a volume	50% PUR 2062 75% PUR 2062
Diluizione	S 9004 essiccazione normale S 9029 essiccazione lenta
Vita utile	fino a 1 ora

  

Applicazione		
Pressione di spruzzatura (bar)	1,5-2,0	110-130
Misura ugello (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Aggiunta di diluente (%)	10-20	10-20
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	14-18	14-18
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m <sup>2</sup> )	120-140	120-140
Resa (m <sup>2</sup> /l)	5-6	5-6

  

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	minimo 15 minuti
Fuori tatto	minimo 40 minuti
Carteggiabile	minimo 4 ore

  

Trattamento successivo	
<p>Previa carteggiatura con grana P280-320, è possibile in qualsiasi momento un successivo trattamento con lo stesso prodotto. Una volta ottenuto il tipo di riempimento desiderato è possibile, previa carteggiatura, provvedere ad un ulteriore rivestimento con sistemi di vernice a colori Wigranit®.</p>	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2024-08-27 / 32

## Indicazioni particolari

Le vernici PUR non devono essere né applicate, né essiccate al di sotto di 15°C.

È possibile applicare vernici PUR nell'arco di una giornata lavorativa senza carteggiatura intermedia. Dopo questo tempo occorre provvedere a una carteggiatura intermedia poco prima di proseguire la lavorazione, per garantire un'aderenza perfetta.

Induritori PUR sono sensibili all'umidità. Conservare sempre nella confezione originale ermeticamente chiusa.

Per utilizzare i induritori PUR, rispettare le avvertenze di sicurezza presenti sull'etichetta.

Conservare gli induritori PUR nella confezione originale chiusa in luogo fresco e asciutto per non più di un anno.

Chiudere subito molto bene le confezioni iniziate.

Non mescolare il prodotto col turbo acceleratore TBS, altrimenti il tempo in tazza si riduce considerevolmente.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2024-08-27 / 32

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)