

Renova R-T210-15



Produktbeskrivning

Beskrivning	Enkomponents, självtvärbindande, lösningsmedelsburen PUR-klarlack. Extrem mekanisk och kemisk hållfasthet.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus.
-------------	--------------------------------

Produktdata

Produktkod	R-T210-15
Förpackningsstorlek	2.5 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	30 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år
efter öppning	ca 2 månader

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
R-T210-15	halvblank	15 ± 2

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätytor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180
	Betsade trätytor	slipa före betsning
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera i förväg med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
 	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	inte nödvändigt tack vare enkomponents och självtvärbindande produkt
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid	ca 2 månader efter öppning öppen ca 8 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tillsättning av förtunnare (%)	10-20		10-20
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	20	30	20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	100-120	120	100-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	8-10	8	8-10

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 2 timmar
hanterbar	från 12 timmar
slipbar	från 6 timmar

Provningsstandarder

	DIN 68861/1B Kemisk påfrestning på möbelytor.
--	---

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-26 / 3