

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Descrição do produto

Descrição	Verniz incolor resistente à luz, diluível com solvente de 1 componente de base acrílica. O produto cria uma superfície de madeira natural em mate profundo sem acentuação do veio da madeira. A madeira fica protegida, embora continue com aspeto não tratado.
-----------	---

Âmbito de aplicação

Descrição	Móveis de madeira sem grande stress químico, nem mecânico. Para envernizamento de poros abertos. Utilizável como verniz multicamada. Não adequado para envernizamento sobre verniz pigmentado.
-----------	--

Dados do produto

Código do produto	Q-T236
Tamanho do recipiente	5l 20 l
Viscosidade de entrega DIN 4mm em seg.	18 ± 2
Sólidos em % verniz base	6 ±1
Peso específico em kg/l a 20 °C	aprox. 0,88
Durabilidade - embalagem original hermeticamente fechada	mín. 2 anos

Níveis de brilho

Número do produto	Nível de brilho	DIN 67530 ângulo de 60 °
Q-T236	mate profundo	0-2

Preparação Substratos

	Superfícies de madeira bruta Lixamento de madeira escalonado Remover cuidadosamente o pó após lixar Escovar madeiras com poros grandes	P120, P150, P180
--	--	------------------------

Processamento

	Misturar bem!
	Misturar e aplicar o produto como descrito em "Aditivos diluentes endurecedores".

Endurecedores Diluentes Aditivos

	Endurecimento	não recomendável
---	---------------	------------------

Aplicação

		
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Tamanho do bocal (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Viscosidade de processamento DIN 4 mm (seg.)	16-20	16-20
Quantidade utilizada em cada aplicação (g/m2)	100-120	100-120
Rendimento em cada aplicação (m2/l)	8-10	8-10

Tempo de secagem @ 20°C

secagem ao toque	após 20 minutos
teste de aderência	após 40 minutos
transportável	após 12 horas
pode ser lixado	após 1 hora

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos.

A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-08-24 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemanha ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919