

Easyfit E-T250-10



Descripción del producto

Descripción Acabado transparente de un componente a base de nitrocelulosa, diluible en disolventes.

Campo de aplicación

Descripción Prácticamente todos los muebles de madera de interiores.

Datos del producto

| | |
|--|---------------|
| Código de producto | E-T250-10 |
| Tamaño del envase | 5l 20 l |
| Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s) | 35 ± 2 |
| Caducidad - Envase original cerrado | mínimo 2 años |

Grados de brillo

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Código de producto | Grado de brillo | DIN 67530 ángulo de 60° |
| E-T250-10 | mate | 10 ± 2 |

Preparación del sustrato

| | | |
|--|---|--|
| | Superficies de madera en bruto Lijado gradual Eliminar con cuidado el polvo del lijado Cepillar las maderas de poro abierto | P120, P150, P180 |
| | Superficies de madera barnizadas | Lijar antes de teñido |
| | Recubrimientos de poro cerrado | Cerrar los poros con varias aplicaciones de fondo de la serie Easyfit. |
| | Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Maderas o tableros DM en zonas húmedas | Aislar previamente con Quantum Q-IS160 o Solido S - IS130. |

Procesamiento

| | |
|--|---|
| | ¡Revolver a fondo! |
| | Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos". |

Endurecedor Diluyente Aditivos

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| | Diluyente | TNC 9100-M Secado normal |
|--|-----------|--------------------------|

Aplicación

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Presión de pulverizado (bar) | 1.5 - 2.0 | 110-130 |
| Tamaño de boquilla (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Adición de diluyente (%) | 5-10 | |
| Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s) | 25 | 35 |
| Cantidad por aplicación (g/m2) | 100-120 | 120 |
| Rendimiento por aplicación (m2/ l) | 6-9 | 8 |

Tiempo de secado @ 20°C

| | |
|-----------------------|------------------|
| Seco al polvo | desde 15 minutos |
| Seco al tacto | desde 30 minutos |
| listo para transporte | desde 2 horas |
| Lijable | desde 1 hora |

Normas

| | |
|--|---|
| | DIN 68861/1B Resistencia de las superficies de los muebles a los agentes químicos |
| | Apropiado para el sellado de perfiles según las directrices de Rosenheim. |
| | Tox Control - Categoría de recubrimientos de baja emisión |

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-16 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919