

Solido

(ICLA 211.18.50)

S-T220H-50



Описание продукта

Описание	Двухкомпонентный полиуретановый продукт на базе алкидных смол
----------	---

Область применения

Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Лаковые покрытия с открытыми и закрытыми порами. Оптимизирован для нанесения по горизонтали. Продукт рекомендуется к применению в качестве финишного покрытия, наносимого на грунтовку серии Solido.
----------	--

Характеристики продукта

код продукта	S-T220H-50
Dimensiune recipient	5l 20 l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	60 ± 10
Твердые вещества в % базового лака	44.8 ± 1
Твердые вещества в %, включая стандартный отвердитель	38.1 ± 1
Удельный вес в кг/л при 20 ° C	1.01 ± 1%
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Степень блеска

номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
S-T220H-50	блестящий	50 ± 2

Предварительная обработка Поверхности

	для нанесения на поверхности с открытыми порами	Грунтовать с помощью подходящей грунтовки серии Solido.
	Покрyтия с закрытыми порами	Несколько раз нанести грунтовку серии Solido, чтобы закрыть поры.
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений.	Грунтование Solido S-IS130

Применение

	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель - Разбавитель - Добавки».

Отвердитель - Разбавитель - Добавки

	Отвердитель	50% HPU 6206 (310.42)
	Альтернативные отвердители	50% HPU 6205 (310.70) меньшее пожелтение 50% HPU 6204 (315.90) более высокое содержание твердых частиц
	Разбавитель	TPU 9302-M (910.17) обычное высыхание TPU 9304-S (910.73) медленное высыхание
	Время жизни рабочей смеси 20 °C, отн. влажности воздуха 65%	до 3 часов

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добровольно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-26 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

Solido

(ICLA 211.18.50)

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1.5 - 2.0	110-130
Размер сопла (мм)	1.6-2.0	0.23-0.28
Добавление разбавителя (%)	30	30
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	14 - 16	14 - 16
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	100-120	100-120
Расход (м2/л)	6-7	6-7

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 20 минут
устойчивый к прикосновению	от 45 минут
пригодный для транспортировки	от 6 часов

Форсированная сушка	
Время высыхания при температуре помещения	20 минут
Сушка горячим воздухом при температуре 40°	30 минут
Сушка горячим воздухом при температуре 60° С	30 минут
Охлаждение при комнатной температуре	20 минут

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-26 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

2/2

AN_204450_060919

AN_20450_060919