

SolidoColor
(ICLA 111.39/01)
SC-P340V



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	To-komponent, løsemiddelfortynnbar hvit pigmentert PU fyller på alkydbasis.

Bruksområde	
Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Til grunning av alle vanlige tresorter og trematerialer. Produktet er optimalisert for påføring på vertikale flater.

Produktdata	
Produktkode	SC-P340V
Pakking størrelse	20 kg
Leveringsviskositet	tiksotrop
Faststoff i % baseprodukt	69.6 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	59.5 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1,50 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Forbehandling underlag		
	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Grunning med Solido S-IS130

Bearbeiding	
	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger		
	Herding	30% HPU 6211 (310.07) etter vekt 45% HPU 6211 (310.07) etter volum
	Alternativ herder	50% HPU 6204 (315.90) etter vekt høyere elastisitet 50% HPU 6206 (310.42) etter vekt høyere elastisitet god slipbarhet
	Fortynning	TPU 9304-S (910.73) langsom tørking TPU 9201-M (910.33) normal tørking
	Bearbeidingsstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet ved tilsetning av 20% TPU 9201-M	inntil 1 time

Påføring		
Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysestørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Tynnertilsetning (%)	20 - 35	20 - 35
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	16 - 18	16 - 18
Påføringsmengde per påføring (g/m ²)	150 - 200	150 - 200
Dekkevne (m ² /l)	4 -5	4 -5

Tørketid @ 20°C	
støvtørr	etter 15 minutter
berøringstørr	etter 30 minutter
slipbar	etter 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-07-18 / 6

SolidoColor (ICLA 111.39/01)

Forsert tørking	
Hviletid ved romtemperatur	20 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	30 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feifri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-07-18 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2